

VISIR Oljegrunding pigmentert

Produktbeskrivning

Typ

Röthindrande, vattenavvisande grundning för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Binder lösa träfibrer och säkrar god vidhäftning för slutstrykning. Produkten innehåller ämnen som skyddar mot röta och svartmögel.

Den speciella pigmenteringen skyddar träet mot skadligt UV-ljus och har en kulör som liknar nytt oexponerat trä. Förstärker ytan och gör den vattenavvisande. Gör så att färgsystemet får ökad hållbarhet.

Användningsområde

Används innan applicering av täcklasyr och täckfärg på allt nytt och väderslitet trä. Under vinterhalvåret (temperaturer lägre än +5° C) skall VISIR Oljegrunding klar användas.

Begränsningar i användning

Vid applicering skall jord täckas. Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras. Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord. Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder. Maximal förbrukning (4 m²/liter) får inte överskridas. Produkten skall inte påföras med spruta.

Produktdata

Emballagestorlek	1 L, 3 L och 10 L
Kulör	Approximerar trä.
Generisk typ	Grundning baserad på speciella alkydoljor.
Torrhalt	40 ± 2 volym%
Litervikt	1
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/h): 30 g/l. Denna produkt innehåller max 10 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Används VISIR Oljegrunding pigmentert under en transparent lasyr kan detta resultera i att slutkulören skiljer sig kraftigt från kulören i färgkartan/uppstrykningsprov. Gör en provstrykning. Under transparenta behandlingar rekommenderas VISIR Oljegrunding klar. Underlag som är behandlat med linolja eller lasyr med linolja, skall rengöras ned till obehandlat trä, då gammal linolja kan orsaka blåsbildning vid senare behandling med lasyr, täcklasyr eller täckfärg. För att säkra korrekt hantering av denna produkt bör skyddshandskar av typen engångshandskar användas hela tiden. Det är viktigt att byta handskar regelbundet med hänsyn till dess kemikaliebeständighet samt genombrottsid.

Appliceringsmetoder

Använd en grundningspensel, undvik att torrstryka produkten. Avsluta inte mitt på panelen utan påför VISIR Oljegrunding pigmentert i hela panelbrädornas längdriktning. Grundningen skall strykas ut noga då produkten inte skall bilda film på ytan. Eventuell överflödig grundning på intakta ytor skall torkas av.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

Förbrukning per strykning

Rekommenderad, ohyvlat trä	4 - 7	m ² /l
Rekommenderad, hyvlat trä	6 - 8	m ² /l

Maximal förbrukning (4 m²/liter) får inte överskridas.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Övermålningsintervall, minimum	72 t.	48 t.	24 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Avrunda skarpa kanter. Panel som har stått obehandlad i mer än 4 veckor skall rengöras och lösa träfibrer avlägsnas. Tidigare behandlat trä rengörs med JOTUN Kraftvask. Skölj noga med rent vatten. Lös färg och lösa träfibrer avlägsnas genom stålborstning/skrapning.

Fönsterbågar tvättas med JOTUN Husvask. Skölj noga med rent vatten.

Förbehandling

Påför JOTUN Alg - och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning.

Ytor som är angripna av svartmögel/alger behandlas med JOTUN Alg - och mögeldesinfektion efter rengöring med JOTUN Kraftvask.

Grundning

Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering med en strykning VISIR Oljegrunding pigmentert. Stryk ut grundningen noga. Bart ändträ påføres 3-4 strykningar vått-i-vått. Panelen skall slutbehandlas med önskad produkt inom 1 månad.

För bästa skydd kan trä som grundas under vinterhalvåret (och sedan skall täcklaseras eller täckmålas) påföras 1 x DEMIDEKK Oljetäckfärg, för att sedan slutstryka ytorna med valfri produkt till våren.

Slutstrykning

Kan överbehandlas med alla JOTUNs täcklasyrer och täckfärger.

Anmärkning

Använd biocidprodukter med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen innan användning.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Avlägsna så mycket grundning som möjligt från verktyget, t ex. med JOTUN Penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.

Certifikat

Godkänd enligt BPD: Behörighetsklass 2: 5052, Behörighetsklass 3: 5051

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.