

JOTUN Premium mur färg

Produktbeskrivning

Typ

Diffusionsöppen och vattenavvisande silikonemulsionsfärg för utomhusbruk.

Egenskaper och fördelar

Användning av ljusäkta mineraliska pigment och fyllnadsmedel ger färgen mycket god väderbeständighet. Innehåller filmkonserverande medel mot svartmögel. JOTUN Premium mur färg är en diffusionsöppen färg i klass EN ISO 7783-2/DIN 52615 ($S_d < 0,14 \text{ m}$) (diffusionsmotstånd koldioxid). Den är också vattenavvisande i klass EN ISO 1062-3 ($W_{24} < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$) (vattengenomtränglighet).

Användningsområde

Lämplig för alla sorters puts och andra mineraliska underlag, både obehandlade och tidigare målade ytor. Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (BAS 0,68 L), 3 L (BAS 2,7 L) och 10 L (BAS 9 L)
Tillgängliga baser	Grå, A och C.
Brytning	Kan endast användas i Jotun Multicolor brytmaskiner. Skall brytas över Jotun Multicolor. Endast till murkulörer, enligt Jotun Mur Solfjäder och Jotun färgkarta för mur, baserade på mineraliska brytpastor. Gråa baser kan brytas på alla maskiner, A- och C-bas kan endast brytas på maskiner med speciella mineraliska brytpastor.
Kulör	Vit, Isgrå 7356, Idyll 4466 och Kvällsskugga 4455. Kulörer enligt Jotun Mur Solfjäder och Jotuns utomhus färgkartor.
Glans	Matt
Generisk typ	Silikonemulsion färg
Torrhalt	43,2 ± 2 volym%
Litervikt	1,54 kg/l
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer skall blandas samman innan användning. Vid dåliga torkförhållanden (hög luftfuktighet, dimma, regn, låg temperatur) kan blanka, lätt klubbiga strimor uppkomma i färgfilmen. Rinningarna består av vattenlösliga ämnen och kommer därför försvinna vid upprepade eller kraftiga regnfall. Färgens skyddande egenskaper påverkas inte vid ev. pigmentuppflytning.

Appliceringsmetoder

Pensel, roller eller spruta. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer för sprutmålning

Munstyckets diameter	0,38 mm (0,015")
Sprutvinkel	40-80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

Rekommenderad skiktjocklek per strykning

Torr	Rekommenderad	55 µm
Våt	Rekommenderad	130 µm

Förbrukning per strykning

Rekommenderad	6 - 9	m ² /l
---------------	-------	-------------------

Spädning

Tillsätt inga främmande oljor.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C
Dammtorr		1 t.
Övermålningsintervall, minimum	20 t.	10 t.

Bruksanvisning

Förarbete

Ytorna skall vara rena, fasta och torra: Putsarbetet utförs enligt NS 3420. Lös färg, lös puts och all gammal kalk skall avlägsnas. Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas med JOTUN Kraftvask. Skölj av med rent vatten (fönster bör täckas). Påför JOTUN Alg- och mögeldesinfektion enligt bruksanvisning. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.

Grundning

Obehandlad mur/puts skall grundas med JOTUN Premium mur grundning.

Mellanstrykning

Fyller småsprickor och ojämnheter: JOTUN Premium mur fyller. Vid behov av att utjämna strukturskillnader i underlaget och fylla småsprickor upp till 0,5 mm används JOTUN Premium mur fyller som mellanstrykning. Skall alltid målas över med JOTUN Premium mur färg.

Slutstrykning

2 x JOTUN Premium mur färg. Om JOTUN Premium mur fyller använts räcker det med 1 x JOTUN Premium mur färg.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, rengöring, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.