

NORDICA PRIMER
vattenburen alkydgrundfärg

FÄRGTYP	Vattenburen, alkydbaserad häftgrundfärg för träytor utomhus. Färgproduktgrupp 231 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.
ANVÄNDNING	Används på träfasader, ytterdörrar och övriga träytor utomhus, som övermålas med akrylat-, alkyd- eller oljefärg.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 41 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/d): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Praktisk färgåtgång	6 - 10 m ² /l beroende på underlaget
Densitet	ca 1,3 g/ml
Torktid, +23°C / 50 % RH - klubbfri - övermålningsbar	efter 3 h efter 16 h Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt. När NORDICA PRIMER övermålas med dispersionsfärger, utförs målningen enligt instruktionerna för dessa färger.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten
Glans	Helmatt
Kulörer	Vit och färglös basfärg 3. Kan nyanseras i Teknomix-brytsystemet. Kulörmotsvarigheten är inte fullständig.
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Vit: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Omålade ytor rengörs från lossnande träfibrer, smuts och damm och behandlas vid behov med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Ytorna stryks med färglös grundolja ur WOODEX-serien och får sedan torka 1 dygn.

Tidigare målade träytor som rengjorts från lossnande färg, träfibrer och orenheter behandlas vid behov med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Trä som är i dåligt skick byts ut. Bara träytor grundas med grundolja ur WOODEX-serien och får sedan torka 1 dygn.

NORDICA PRIMER appliceras endast på bara träytor som behandlats enligt förbehandlingsinstruktionerna ovan, ej på gammal färgyta.

Bara metallytor rengörs från lös rost, fett och smuts samt stålborstas, och grundmålas sedan med FERREX AQUA.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen appliceras med pensel, målningsborste eller spruta.

Vid målning av träytor förtunnas färgen 5 - 10 % med vatten.

Efter sprutapplicering ska ytan penselstrykas för att försäkra vidhäftningen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

LAGRING

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_893_Tuoteseloste.pdf