

**FÄRGTYP**

Vattenburen täcklasyr med alkydförstärkt akrylatbindemedel för utomhusbruk. Lättstruken som ger ett täckande skydd men som framhäver träytans textur. Ger en vattentät yta som dock har bra andningsförmåga.

Färgproduktgrupp 463 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI).

ANVÄNDNING

Används för ombehandling av gamla, urblekta träskyddsytor och för att förenhetliga kulören på nya och gamla träskyddsytor. Kan även användas på nytt och tryckimpregnerat trä samt på stocktor. Typiska objekt är t.ex. fasader, foderbräden, staket och fönsterbågar.

Kan också användas för underhållsmålning på de flesta gamla olje- och alkydfärgtor, om de är i gott skick.

TEKNISKA DATA**Torrhalt**

Ca 30 - 35 volym-%

Flyktiga organiska ämnen (VOC)

EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.

Praktisk färgåtgång

Sågat virke

5 - 7 m²/l

Hyvlat virke

8 - 10 m²/l

Densitet

Ca 1,2 g/ml

Torktid, +23°C / 50 % RH**- övermålningsbar**

efter 2 timmar

Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.

Förtunning och rengöring av redskap

Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.

Glans

Halvmatt

Kulörer

Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

Väderbeständighet

God

Förpackningsstorlekar

(tillgängligheten varierar landvis)

Basfärg 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och grundmålning****NY TRÄYTA:**

Träytan borde skyddas så snart som möjligt när den utsätts för väderpåverkan. Åtminstone grundbehandlingarna, impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp.

Ytorna rengörs från lösa partiklar, damm och smuts. Tvätta smutsiga och/eller mögliga ytor med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Tvättmedlet borstas in i ytan och det får verka så länge som möjligt. Ytan får dock inte torka. Efter detta sköljs ytan noggrant med rent vatten och den får torka fullständigt.

Träytan grundas med färglös grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. Applicera med pensel eller spruta. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

Den grundade träytan grundmålas med oförtunnad eller 5 - 10 volym-% förtunnad VISA. Låt torka ca 2 h. Applicera med pensel. Vid sprutapplikering efterslätas den våta färgytan med pensel. Behandla ändträ speciellt omsorgsfullt.

TIDIGARE MÅLAD/MED TRÄSKYDD BEHANDLAD ELLER GAMMAL TRÄYTA:

Byt ut eller reparera trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, lossnande eller löst sittande gammal färg eller träskydd och grånad eller luddig träyta med t.ex. skrapa, stålborste eller infravärmare. Det bör undvikas att förorsaka onödiga skador på träytan. Gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt.

Gamla oljefärgytor kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, stoftartade och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så, att den nya färgen får ordentlig vidhäftning till underlaget. Somliga traditionella färgtyper, såsom rödfärg och petroleumoljefärg, ger en så spröd och stoftartad yta, att den inte kan underhållsmålas med VISA. I osäkra fall bör vidhäftningen kontrolleras med provmålning.

Ytorna tvättas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Tvättmedlet borstas in i ytan och det får verka så länge som möjligt. Ytan får dock inte torka. Efter detta sköljs ytan noggrant med rent vatten och den får torka fullständigt. Undvik att i onödan väta ner träkonstruktionerna vid tvättningen.

Den bara träytan på skadade partier grundas med grundolja ur WOODEX-serien. Låt torka ett dygn. Grundade skadade partier grundmålas sedan med VISA. Låt torka ca 2 h.

Täckmålning

Färgen omblandas väl före användningen.

För att undvika kulördifferenser vid målning av stora, enhetliga ytor måste tillräckligt med färg för hela ytan reserveras från en och samma nyanseringssats och/eller tillräckligt med färg blandas i ett och samma kärl.

VISA appliceras med pensel. Vid sprutapplikering efterslätas den våta färgytan med pensel. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,017–0,021".

Grundmålade eller tidigare målade ytor täckmålas 1–2 gånger beroende på ytans grovhet, underlagets kulör och/eller kulörens täckning. Undvik för tjocka färgfilmer på stockytor.

Applikeringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr.

Träets fukthalt får vara högst 20 % av träets torrsvikt.

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Undvik att måla i direkt solsken.

ÖVRIG INFORMATION

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar.

FÖRVARAS FROSTFRITT.



RU_2167_Tuoteseloste.pdf