

FÄRGTYP	Lösningsmedelsbaserad uretanalkydfärg för målning av golv inom- och utomhus. Ger en yta som är lätt att hålla ren. Färgproduktgrupp 655 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 2 (FI), blank.
ANVÄNDNING	Lämplig för nya och tidigare med alkydfärg målade golvytor av betong och trä, då ytorna utsätts för normala belastningar i hushåll. För målning av ytor utsatta för kraftig påfrestning av vatten och kemikalier eller för mekanisk påfrestning rekommenderas TEKNOFLOOR 2K betongfärg.
GODKÄNNANDEN	Färgen har CE-godkännande för skydd av betongytor. Ytterligare information: se sida 2: "CE-MÄRKNING".

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 50 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.
Praktisk färgåtgång	7 - 9 m ² /l beroende på ytans uppsugningsförmåga
Densitet	Ca 1,2 g/ml
Torktid vid +23°C - dammtorr - tål gångtrafik - övermålningsbar	efter 1 timme efter 10 timmar nästa dag Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Glans	Blank
Kulörer	TEKNOFLOOR-färgkartans standardkulörer Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Basfärg 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Basfärg 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Standardkulörer: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling och applicering av färgen**

OMÅLADE BETONGGOLV bör vara minst 1 månad gamla. Det täta cementskiktet avlägsnas från ytorna med slipning eller med BETONG-BETNINGSMEDEL, varefter ytorna får torka. Ytor som är spröda och lätt smulas sönder bör alltid slipas. Fetter och oljor avlägsnas med TEKNOSOLV 1621. Golvet borstas eller dammsugs rent från damm. Till grundmålningen används färg som förtunnats 20 % med TEKNOSOLV 1621. Färdigmålningen görs med oförtunnad färg.

OMÅLADE TRÄGOLV: Golven rengörs från fett, smuts och damm. Gropar och sprickor spacklas med SILORA A snickerispackel. Till grundmålningen används färg som förtunnats 10 % med TEKNOSOLV 1621. Färdigmålningen görs med oförtunnad färg.

TIDIGARE MÅLADE GOLV: Lossnande färg skrapas eller slipas noggrant bort. Gamla färgytor matteras med slipning. Ytorna rengörs från fett, smuts och damm. Ytor där underlaget blottats grundmålas med förtunnad färg och hela ytan färdigmålas med oförtunnad färg.

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen appliceras med pensel, rulle eller spruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,017".

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Skötselråd

Den målade ytan uppnår sin slutliga hårdhet och tvättbarhet inom 3 - 4 veckor. Hård hantering och rengöring bör undvikas under denna tid. Nedsmutsade ytor kan rengöras med en fuktig städtrasa eller mopp. Använd neutralt tvättmedel. Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel kan senare användas på svårt nedsmutsade ytor.

CE-MÄRKNING

	
0809	
Teknos Oy Spiselvägen 3, PB 107 00371 Helsingfors, Finland 13 Prestandadeklaration nr 0021	
0809-CPR-1063 EN 1504-2:2004 Produkter avsedda för skydd av ytan – Beläggning Fysikalisk beständighet (5.1)	
Nötningshårdighet	Krav: Viktförlust under 3000 mg
Kapillär absorption och vattenpermeabilitet	Krav: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{h}$
Slaghållfasthet	Klass I: $> 4 \text{ Nm}$
Vidhäftningsförmåga med dragprov	Krav: Stela system med trafik: $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Farliga ämnen	Se säkerhetsdatabladet

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_645_Tuoteseloste.pdf