



Lithurin® Dens

Lithurin® DENS är ett impregneringsmedel som densifierar betongytan, dvs. gör betongytan tätare. Lithurin® DENS är vattenbaserad och förändrar inte betongens färg, tränger in djupare och reagerar jämnt i betongen, vilket ökar slitstyrkan. Ytan blir en del av strukturen utan sprickbildning, flagning eller fjällning. En engångsapplikation som underlättar städningen och ger ett långvarigt skydd. Lithurin® DENS är emissionsstestad: resultat (Indoor Air Comfort Gold).

Användningsområde

- Densifiering av betongytor inomhus och utomhus.
- Används som dammbindare/förseglare i våt miljö.
- Används som dammbindare/förseglare på plastmodifierade produkter som spackel.
- Densifierar ytan inför diamantpolering.

Miljöfördelar Lithurin® Dens

- Indoor Air Comfort Gold.
- Vattenbaserad.
- Luktfri.

Fördelar Lithurin® Dens

- Neutraliserar kalciumutfällningar.
- Beständigt – en engångsapplikation ger ett långvarigt skydd.
- Snabb torktid – torr efter 30 minuter, vid temp +15-18°.
- Kan användas på ny eller befintlig betong.



Utrustning som behövs

- Lågtrycksspruta.
- Fin mopp "Lindec mopp".

Art. nr. 1103

Krav för behandling med Lithurin® Dens

- Min temp +5° på betongytan (motsvarar temp +10° i luften).
- Ytan skall vara fri från föroreningar.
- Vid behandling av gamla golv skall ytan slipas ren före applicering.

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och lägningsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.

Instruktioner för Lithurin® DENS inomhus

1. Appliceras med en lågtrycksspruta eller en LC applikator.
2. Lithurin® DENS skall ligga blöt på ytan i minst 15 min innan den får torka. Vid höga temperaturer; förvattna ytan.
3. Var nog med att ytan blir mättad, så att materialet hinner reagera och penetrera betongytan, annars kan ytan bli flammig.
4. Moppa av ytan med fin mopp.
5. Avlägsna överskottsmaterial medan materialet fortfarande är flytande.
6. Var noga med att få med allt överskottsmaterial som golvet inte suger åt sig.
7. För att betongytan skall få rätt mängd material, skall instruktionen ovan följas noggrant.
8. Under vissa förhållanden t.ex. låga temperaturer, kraftig vind etc., blir absorptionstiden längre och vid högre temperaturer blir absorptionstiden kortare.



Instruktioner för Lithurin® DENS utomhus och inomhus

1. Applicera med en lågtrycksspruta.
2. Lithurin® DENS skall ligga blöt på ytan i minst 15 min innan den får torka. Vid höga temperaturer; förvattna ytan.
3. Var nog med att ytan blir mättad, så att materialet hinner reagera och penetrera betongytan. Annars kan ytan bli flammig.
4. Direkt efter materialet sjunkit in i ytan (innan ytan har torkat); spola ren ytan alternativt rengör ytan med en kombiskurmaskin/våtdammsugare.

Åtgång

- Maskinglättad yta: ca 0,15 liter/m².
- Ej maskinglättad yta: ca 0,2-0,4 liter/m².

ab lindec® vill lämna rätt information, teknisk beskrivning och läggingsbeskrivning av sina produkter, men ab lindec® har ingen kontroll över hur produkten, är blandad, och applicerad, eller under vilka omständigheter, ab lindec® kan därför aldrig hållas ansvarig. ab lindec® är enbart ansvarig för kvaliteten av produkten vid leverans tillfället.