

Katepal YAP 2200

Underlagspapp

Art nr:	Benämning:	Dimension:
---------	------------	------------

270003	Underlagspapp YAP 2200	70 cm x 15 m
270004	Underlagspapp YAP 2200KK	70 cm x 15 m



Produktfakta

Användningsområde

Katepal YAP 2200 är avsedd att användas som underlagstäckning på trä för ytskikt av överläggsplattor, överlägsskivor, plan plåt, formskuren papp eller tätskikt av papp enligt Hus AMA 98. Underlagspappen innehar godkännandebevis (P-märkt).

Spikning

Spikning utföres i zigzag eller enkel rad med pappspik minst 20 x 2,8 (varmförzinkad). Max. spikavstånd 60 mm.

Montering

Underlag kan utgöra träpanel, träelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas t.ex. genom att vara försedda med not och spont som sammanfogas väl. Underlaget skall vara av spikbart material och skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell RA HSD/1 i

RA 98 Hus. Våder läggs med minst 80 mm:s överlapp vid längsskarvar och minst 150 mm vid tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets lutningsriktning skall snedskäras minst 300 mm från överkant in mot våden utöver det generella överlappet på 150 mm.

Underlagspappen täckes *snarast* med tätskikt, plåt, shingel eller överläggsplattor.

Om färdigspikat tätskikt under byggnadstiden utsätts för hårdare påfrestningar än under bruksskedet bör tätskiktet skyddas med t.ex. hårda skivor och landgångar.

Transport och lagring

Lagras och transporteras stående. Bör täckas vid utomhuslagring. Får ej staplas. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras pappen 1–2 dygn i rumstemperatur före taktäckning sker.

T EMBALLAGE

Täcker ditt behov

Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda • Tel: 0383-599 00 • Fax: 0383-146 64 • www.t-emballage.se

Skarvklistring

Skarvklistring skall utföras med asfaltklister eller fabrikspålagd självhäftande klisterkant. För säker vidhäftning bör eventuella klisterkanter vid behov förvärmas med varmluftspistol.

Normalt läggs våderna tvärs takfallets riktning. Vid läggning av våderna i takfallets riktning skall överlappen skarvklistras eller om underlagstäckningen kan bli utsatt för stora påfrestningar under byggtiden. Vid taklutningen mindre än eller lika med 1:3 (18°) skall även pappvåderna tvärs takfallets riktning skarvklistras. Om taklutningen understiger 1:16 (4°) skall samtliga pappkanter skarvklistras. Om pappen inte har klisterkant skall alla spikskallar strykas med asfaltklister förutsatt att omedelbar täckning med klistrat tätskikt inte sker.

Vid täckning med plan plåt skall skarvar utföras med dold infästning (enligt Hus AMA VU typ 112 eller VU typ 114) och skarvklistras. Om taktäckning av överläggsplattor inte påförs i

omedelbar anslutning till att underlaget täcks med byggpapp skall skarvklistring utföras oavsett taklutning.

Förutom leverantörens instruktioner beaktas även aktuell Hus AMA samt RA Hus 98.

Teknisk specifikation

Nominell vikt	Ca 2,2 kg/m ²
Nominell tjocklek	2,0 mm
Rulldimension	15 m x 0,7 m
	15 m x 0,7 m klisterkant
Täckande yta	9,3 m ²
Ytbeläggning	Fin sand
Asfalt	SBS-elastomerasfalt
Stomme	Polyesterfiberfilt
Undersida	Fin sand

Fysikaliska egenskaper	Typiskt värde	Enhet	Metod
Maximal draghållfasthet, +23°C			EN 12311-1
längdriktning	12	kN/mm	
tvärriktning	6	kN/mm	
Töjning vid max. draghållfasthet			EN 12311-1
längdriktning	30	%	
tvärriktning	30	%	
Rivhållfasthet			EN 12310-1
längdriktning	100	N/50 mm	
tvärriktning	100	N/50 mm	
Böjbarhet i kyla, övre ytan, d=30 mm	-5	°C	EN 1109
Vattentäthet under tryck	100	kPa/1h	EN 1928 B
Glidning i värme	>80	°C/2h	EN 1110
Dimensionstabilitet	< +/- 0,6	%	EN 1107