

Trälack

Paint AP



Beskrivning

Paint AP Trälack är en matt vattenburen akrylatdispersionslack som är avsedd att användas på ytor såväl ute som inne. Vidhäftningen är god till de flesta träslag.

Paint AP Trälack är lätt att påföra och torkar snabbt. Då den är vattenburen är den också skonsam mot miljön. **Paint AP Trälack** skall röras om väl före användning.

Användningsområden

Paint AP Trälack är diffusionsöppen, vilket gör det möjligt att måla på fuktiga underlag och på underlag där fuktrisk förekommer.

Paint AP Trälack är avsedd för ytlackning av släta ytor såväl inom- som utomhus. **Paint AP Trälack** skyddar och ger minskad gulning på ytor som kommer att utsättas för solljus.

Paint AP Trälack har mycket hög rep- och klackmärkesbeständighet, men rekommenderas inte som lack där bildäck och liknande gummi förekommer.

Paint AP Trälack skall inte användas på underlag som kommer att ligga konstant under vatten.

Förarbeten

Eventuell tidigare färg/beläggning bör avlägsnas. Allt slipdamm skall avlägsnas genom dammsugning.

Alla typer av fetter och oljor avlägsnas på lämpligt sätt.

Generellt gäller att smutsiga ytor skall tvättas. Löst sittande färg och trärester skall skrapas, slipas eller borstas bort. Släta ytor ska ruggas upp med ett sandpapper före målning. Finns det tjocka och spruckna färgskikt skall färgen tas bort.

Mattslipa blanka och hårda färgytor.

Utförande

Paint AP Trälack påförs med pensel, mohairrulle eller sprutas.

Under torkningen krävs god luftväxling så att vattnet i lacken kan avdunsta. Om luftväxlingen är för dålig, kommer den relativa luftfuktigheten över lackskiktet bli så hög att vatten inte avdunstar, vilket resulterar i att lacken inte torkar.

Lägsta temperatur på ytan före lackering och under torkning är +10°C. Relativ fuktighet under torkningen bör inte överstiga 80 % i luften.

Kontrollera därför temperaturen och den relativa fuktigheten vid lackningen.

Rengöring av verktyg

Torka bort all överflödiga lack från målningsverktygen innan rengöring i vatten. Förslut den öppnade burken väl för att slippa att ytan torkar i burken. Flytande lackrester skall lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda lackburkar lämnas till närmaste återvinningsstation.

Tekniska data

<i>Namn:</i>	Paint AP Trälack
<i>Densitet:</i>	1041 kg/m ³
<i>Viskositet:</i>	0,2 Pa·s
<i>Torrhalt:</i>	35 %
<i>Torktid, 23°C 50 % RF:</i>	60 min
<i>Övermålningsbar vid 23°C och 50 % RF:</i>	2 timmar
<i>Lägsta appliceringstemp.:</i>	+10°C
<i>Vidhäftning till NM Grundering 560:</i>	> 7 MPa
<i>Vidhäftning till trä:</i>	Absolut (brott i trä)
<i>Intern draghållfasthet:</i>	10 MPa
<i>Glans:</i>	30
<i>Produktens VOC:</i>	71 g/l Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010)
<i>Ånggenomgångsmotstånd vid 100 my skiktjocklek:</i>	1 · 10 ⁴ s/m alternativt 15 MPa·s·m ² /kg
<i>S_d-värde:</i>	0,27 m
<i>Åtgång:</i>	ca 0,1 kg/m ² /behandling 7 – 9 m ² /liter och behandling
<i>Rekommenderad åtgång:</i>	Minst 2 behandlingar.
<i>Satsstorlek:</i>	3 kg
<i>Verktyg rengörs i vatten. Lagras frostfritt.</i>	
<i>Rengörbarhet:</i>	Använd inte alkoholer vid rengörning av lackytor.

Draghållfasthet mätt enligt ISO 527

Ånggenomgångsmotstånd mätt enligt SS-EN 12752:2006

Glans mätt enligt ISO 2813:2014

Kemikaliebeständighet

Bedömning enligt:

- Rekommenderas inte
- + Fungerar kortvarigt
- ++ Inga problem

Bensin	+
Etanol, 20 %	+
Motorolja	++
Natriumhydroxid, 10 %	++
Saltsyra, 10 %	+
Vatten	++
Kaffe.....	+
Coca-Cola	++

Övrigt

Kvalitetssäkring:

För att säkra kvalitén på utförandet har vi en blankett där viktigare uppgifter dokumenteras, se till att den används. Blanketten kan rekvireras från Nils Malmgren AB, telefon 0303-936 10.

Allmänt

Denna produkts tekniska data är framtagna efter erfarenheter i fält och på laboratorium.

Härddningstiden är sju dygn vid +23°C och 50 % RF.

Vi förbehåller oss rätten att ändra såväl produkter som data. Aktuellt datablad finns att tillgå på vår hemsida och hos oss. Vi kan inte ta ansvar för användning inom områden som vi inte känner till. Användaren skall själv utvärdera produkterna för sitt användningsområde och vi garanterar endast materialegenskaperna. Önskas referensobjekt så kan vi lämna detta separat för varje produkt.



**Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata**

Utg: 2017-07-04

Ers:

Rev:

NILS MALMGREN AB

Box 2039
S-442 02 YTTERBY

Tel: 0303-936 10
Fax: 0303-928 55

Kvalitetscertifierade sedan 1990

E-post: info@paintap.se
Hemsida: www.paintap.se