



weber gypsum naturgips

- går att putsa 60 mm i ett påslag
- krymper ej

Om produkten

Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhårdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt konstruktion.

Egenskaper

- Brandsäker
- Låga egenemissioner
- Lågalkalisk
- Normaltorkande

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand
- Pumpbar
- Sprutbar

Användningsområde

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och reovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tät-skiikts system användas.

Typ av underlag

- Gipsskiva
- Block
- Betong
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Endast inomhus

Blandning

Gypsum Naturgips blandas med ca 14 l vatten/ 25 kg, håll alltid först vatten i blandningskärl och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppettiden kortare. 25 kg gips ger ca 30 l färdigt gipsputs. Använd bormaskin och brukspropeller. Material åtgång: 25 kg/m² vid 30 mm tjocklek.

Användning

Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3 mm upp till 60 mm utan nätarmering. Andra typer av bruk måste appliceras i flera påslag. Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur.

Efterbehandling

Ytor med Gypsum Naturgips kan övermålas med akrylbaserade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, men då måste ytan primas med weber vidhäftare späds 1:1 med vatten.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Material åtgång: 25 kg/m ² vid 30 mm tjocklek.
Rekommenderad skiktjocklek	2-60mm
Minsta skiktjocklek	2 mm
Maximal skiktjocklek	60 mm
Vattenbehov	ca 14 l vatten/ 25 kg
Öppentid	ca 60 min
Torktid	ca 6 mm/ dygn vid + 20 C RH 65 %
Fibrer	Nej
Tryckhållfasthet 28 dygn	2-3 MPa
Brandklass	A1
CE-märkning	Ja
Lagring	6 mån
Förpackning	25 kg säck

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

2020-01-09