



weberbase 103

Rödgrund

- förhindrar snabb uttorkning av nästkommande puts-skikt
- säkerställer vidhäftning av nästkommande putsskikt

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk, baserat på kalk, cement och ballast 0-3 mm. Innehållet rött färgpigment för att underlätta kontroll av grundningsskiktet. Pumpbart. A-bruk

Egenskaper och användning

- Normaltorkande Sprutbar
- Pumpbar

Användningsområde

Används på underlag som betong, betongsten, tegel och lättklinker/Leca, för att säkerställa vidhäftningen mot underlaget samt att utjämna suget för efterföljande putsskikt. På lättbetong används Base 105 Vitgrund eller Base 110 lättbetonggrund.

Typ av underlag

- Betong Tegel
- Block Puts
- Mineraliskt underlag

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Produktspecifikation

Materialåtgång	ca 4-5 kg/m ² (sprutad)
Kornstorlek	0-3 mm
Rekommenderad skiktjocklek	heltäckande
Vattenbehov	4-5 Lit/ 25 kg säck
Användningstid	2 timmar
Torktid innan nästa skikt	minst 1 dygn
Bindemedel	Släckt teknisk kalk och portlandsce- ment
Ballast	Krossad dolomit Natursand kornstorlek 0- 3mm
Sammansättning	KC 10/90/350
Fibrer	Nej
Kulör	Röd
Lagring	1 år från produktionsdatum
Förpackning	25 kg säck 1000 kg Storsäck Löst i ficka

Klassificeringar

- CE-märkt

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar, färdigblandat bruk får ej röras upp med mer vatten. För att förhindra snabb uttorkning ska underlaget alltid förfuktas innan påförandet, fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Fukta underlaget innan grundning påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med 4-5 L vatten / 25 kg säck till lättflytande konsistens i snabbgående blandare 3 - 4min eller i långsamtgående blandare 7 - 10min.

Användning

Påför bruket med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 alt. P 50 och sprutpistol med 10mm munstycke alt. används trattpistol. Slås grundningen på för hand ska den kvastas ut. Räkna då med större materialåtgång.

Efterbehandling

Grundningen ska fuktas innan nästa putspåslag påförs. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder. Används inte på lättbetong.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

se.weber/retursystem för miljöråd kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.