



webercolor 802 klinkerfog

- Klinkerfog för fogbredder 3-10mm
- Öppentid >2 tim
- Färgmatchad med weber neutral silicone.
- Rustik fog som kan ströas
- Särskilt lämplig där stora ytor måste fogas innan tvättning

Om produkten

Color 802 Klinkerfog är en cementbaserad fogmassa främst för keramiska plattor på golv. Undantag är plattor som är känsliga för alkali-kiselreaktioner eller fuktgenomslag. Klinkerfog fungerar även på värmegolv. Color 802 Klinkerfog finns i 3 olika kulörer, ljusgrå, mellangrå och antracit. Det finns färgmatchad mjukfog i weber neutral silicone.

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

Användningsområde

För fogning av sugande- samt icke sugande plattor samt konstgjorda plattor t ex. terazzo inomhus på underlag av betong i både torra och våta utrymmen. Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller alkali-kiselreaktioner. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärmme. Fogbredd 3-10mm.

Typ av underlag

- Betong
- Lättbetong

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

För bästa resultat, använd rekommenderad vattenmängd och rengör plattorna först när fogen är "fingertorr". Tvättas fogen för tidigt kan den missfärgas eller bli ojämn. Överdriv inte vattenmängden vid rengöring då det kan försvaga fogens styrka samt deformera den. Smutsigt vatten orsakar skum på fogens yta vilket kan påverka kulören, varför det är bra att byta vatten regelbundet. Varmt vatten vid blandning påverkar användningstiden med fogmassan negativt. Läs gärna även vår broschyr om fogning.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Plattsättningen ska uppfylla överenskomna toleranskravet – se BKR's Branschregler (med tillägg), AMA Hus 18 eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll – samt vara utförd enligt god branschpraxis. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 14 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C. Rensa fogarna från fästmassa till minst halva fogens djup. Låt fästmassan härda innan fogningen påbörjas. Vid risk för ojämnt sug beroende av starkt sugande underlag- och / eller plattor förvattnas ytan. OBS! Fritt stående vatten får ej förekomma vid fogning.

Produktspecifikation

Materialåtgång	15x15cm ca 1,3 kg 20x20cm ca 1,0 kg 30x30cm ca 0,8 kg
Vattenbehov	4,0l / 20 kg säck
Applicerings temperatur	+10 till +25°C
Användningstid	3 tim
Härdningstid innan gångbelastning	24 tim
Bindemedel	Portlandcement
Ballast	Natursand och dolomit
Tillsatser	Polymer och konsistensgivare
Tryckhållfasthet 28 dygn	>20 MPa
Böjdraghållfasthet 28 dygn	>4 MPa enligt EN 196
Frostbeständig	Nej
Lagring	1 år för säck 2 år för kartong Gäller i torr sval miljö samt öppnade förpackningar
Förpackning	20 kg Tät säck

Blandning

För att undvika färgskillnader som resultat av att pigment i säcken sjunkit till botten i samband med transport bör en hel förpackning blandas varje gång. Om detta inte kan genomföras och del av förpackning ska användas rekommenderas att pulvret torrblandas varefter den del som inte ska blandas hålls tillbaka i förpackningen. På detta vis säkerställer man en optimal fördelning av pigment i den blandade massan och det kvarvarande materialet.

Blanda med 0,2l vatten/kg pulver (4l/20 kg säck) under kraftig omrörning. Låt den tillblandade fogmassan stå och mogna i ca 3min, rör sedan om igen till en smidig konsistens.

Användning

Kan normalt ske dagen efter att plattorna monterats eller när weberset fästmassa har torkat. Avlägsna överflöd av fästmassa till halva fogens djup. Dra ut fogbruket med en fogspackel, Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda. Vänta sedan tills fogen ger lite motstånd vid beröring. Tvätta därefter med en väl urvriden svamp, använd cirkelrörelser och byt vatten ofta. Därefter när fogen är justerad, övergår du till att återigen arbeta diagonalvis- ett drag med svampen sedan tvättas den och vrids ur, repetera tills plattan är ren. Ett skurblock av typen Scotch Brite är effektivt till större ytor, oglaserade eller strukturerade plattor. Används ett skurblock behövs ytterst lite vatten, doppa inte skurblocket i vatten. Finrengör plattorna med torrt trassel eller trasor. Undvik att foga i vinklar och hörn, mot rör samt snickerier etc. där används weber neutral silicone.

Observera

Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad följts, besök vår hemsida. På grund av variationer i underlag och omgivande faktorer kan vi inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. När det gäller cementbase- rade fogbruk så är flammighet och utfällningar ej att anse

som produktfel, utan beror på lokala omständigheter såsom temperatur, RF, skillnader i underlag och platta, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller externt vatten stående i fogen för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Fogen ska skyddas mot stående fritt vatten under de tre första dyggen (sju dygn vid fogning utomhus). Efter 7 dgr kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Fukta oglaserade plattor med vatten före fogning (ej fritt vatten). Keramikplattor med porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger åt sig färgpigment från fogbruket. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.