



webermin 217 härdstänk

- Genomfärgad
- bra vidhäftning mot underlaget

Om produkten

Fabrikstillverkad genomfärgad ädelputs baserad på kalk och cement med välgraderad vit dolomit som ballast. Sprutas på till en stänkt struktur.

Egenskaper

- Kan infärgas

Appliceringsmetod

- Sprutbar

Användningsområde

Används vid ny putsning och renovering av KC-eller cementputsade fasader som håller minst en C-bruksamkvalité.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Mineraliskt underlag
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Avled regnvatten från taket. Avfärgning får inte ske vid temp. under +5° C utan att vidta vinteråtgärder. Täck partier som ej ska färgas. Verktyg och ev. spill rengörs med vatten innan ytputsen hårdar.

Bättring av skador: Ytputsens borstas eller skrapas bort och ett nytt ytputsskikt sprutas på. Markerade skarvar undviks genom utjämnande översprutning av skarven. Bättringar är väldigt svårt att få till på ett osynligt vis.

Förbehandling

Grovputsen ska fuktas innan ytputsens påförs. Använd slang med fänspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4min eller i långsamgående blandare minst 10min. Håll konstant vattenmängd och samma blandningstid från sats till sats.

Användning

Ytputsens påförs tidigast 3 dagar efter grovputsning. Grovputsens sugning ska vara jämn. Putsens påförs med Trattspruta eller med Brukspump P 20 alt. P 50 och sprutpistol med 10 - 12 mm munstycke i minst två skikt. Strukturen byggs upp i första sprutningen, i andra sprutningen dimmas putsen på fasaden, ingen sammanflytning får då ske. För undvikande av fula skarvar ska ytorna putsas i en följd. När putsningen slutförts kontrolleras att inga blankfläckar eller dåligt täckta partier

Produktspecifikation	
Materialåtgång	Ca 4 kg/m ² -stänk/finsprutad Ca 7 kg/m ² -grovsprutad
Vattenbehov	6-7 l per säck
Torktid innan nästa skikt	Andra sprutningen utförs tidigast dagen efter första sprutningen
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Krossad dolomit 0-2mm och glimmer
Tillsatser	Vidhäftningsförbättrare Organiska pigment
CE-märkning	Ja
Lagring	Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats Max 12 månader från tillverkningsdatum
Förpackning	25 kg säck

förekommer.

Avfärgning i flera kulörer: Vid avfärgning i flera kulörer sprutas den första kulören ca 5 cm in på det parti som ska sprutas med annan kulör. Den första begränsas genom intäckning och den andra sprutas emot.

Efterbehandling

Den färdiga ytputsen ska hållas fuktig i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

På färdig fasad kan kulören upplevas annorlunda mot kulörprovet av flera olika skäl så som underlagets egenskaper, arbetsmetod och struktur etc. Kalkutfällningar kan inträffa om fasaden träffas av kraftigt regn efter färdigställandet. Dessa vita utfällningar kan markant missfärga fasaderna. Detta är ett estetiskt problem och har ingenting med putsens hållfasthet och livslängd att göra.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.