



weberset 610 multi DR

- CE-märkt enligt klass C2 TE S1
- Åtgång 1,5-3,7 kg/m²
- Bra hängförmåga
- Dammreducerad
- Lämplig i Weber Våtrumssystem och till GVK-godkända plastmattor

Om produkten

weberset 610 multi DR är en flexibel, cementbaserad och polymerförstärkt fästmassa. Produkten är CE-märkt C2 ET S1 enligt EN 12004. Ingår i Weber Våtrumssystem. Produkten är registrerad i Basta och accepteras enligt Bygghandelsbörsernas, BVB. Har bedömningen B i SundaHus och är med i Svanens databas.

Egenskaper och användning

Dammreducerad
Förstärkt polymer
Fukttålig
Lämplig för golvvärme
Normaltorkande
Hög hållfasthet
Applikerar för hand

Användningsområde

weberset 610 multi DR används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i både våta och torra utrymmen. Passar även till mosaik och konstgjorda plattor t ex terazzo. Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll av kisel då risken är stor för alkaliskiselreaktioner. Vid risk för ovanstående används Set 612multi Vit som är en vit lågalkalisk fästmassa. För underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet mindre än 95%, lättbetong, leca eller murverk putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Också för träbjälklag uppstyvat med min 12mm fiberarmerad avjämningsmassa, av GVK godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskitts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt icke sugande underlag. Fungerar både inomhus och utomhus. Passar utmärkt tillsammans med golvvärme. Även till fasader upp till 5m höjd. Ej lämplig för simbassänger.

Produktspecifikation	
Materialåtgång	Tandspackelstorlek 4mm: ca 1,8 kg/m ² 6mm: ca 2,7 kg/m ² 8mm: ca 3,6 kg/m ² 10mm: ca 4,5 kg/m ²
Maximal skiktjocklek	5mm färdigt bruksskikt
Vattenbehov	Ca 0,28-0,29l vatten per kg pulver Ca 5,6-5,8l per 20 kg säck Ca 1,4-1,45l per 5 kg kartong Ca 1l vatten till 3l pulver
Appliceringsstemperatur	+10 till +25° C
Användningstid	3 tim
Öppentid	utkammad: 20min enligt EN 1346
Torktid	Öppentid utkammad: 20min Användningstid: 3 tim Gång- / fogbar: efter ca 1 dygn Fullt belastningsbar: efter min 7 dygn i privat- eller torr offentlig miljö efter min 21 dygn utomhus eller i våt offentlig miljö
Härdningstid innan beläggning	ca 1 dygn
Härdningstid innan gångbelastning	ca 1 dygn
Härdningstid innan full belastning	min 7 dygn i privat- eller torr offentlig miljö och min 21 dygn utomhus eller i våt offentlig miljö
Bindemedel	Portlandcement
Ballast	Natursand, dolomit
Tillsatser	Polymer, konsistensgivare
Vidhäftningsstyrka	> 1 MPa enligt EN 1348
Vidhäftningsstyrka 28 dygn	1,5-1,8 MPa enligt EN 1348
Glidmotstånd	0,10-0,20mm enligt EN 1308
Frostbeständig	Ja, enligt EN 1348
Vattentät	Nej
Volymvikt för vått material	Ca 1500 kg/m ³ enligt intern provmetod 124
Lagring	1 år för säck, 2 år för hink. Gäller öppnade förpackningar i torr och sval miljö.
Förpackning	Tät säck 20 kg Hink 5 kg

Klassificeringar
CE-märkt

2019-08-12

Bra att veta

Verktyg rengöres med vatten medan produkten är ohärdad.

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar, oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se AMA Hus 14) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20°C och 65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dyggen inte ha lägre temperatur än +10°C. Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad. Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer. Vid användning utomhus får underlaget ej primas med Floor 4716 Primer. Underlaget bör vid behov istället förvattnas till lätt fuktigt, fritt vatten får dock ej förekomma.

Blandning

Blanda Set 610 multi DR med ca 0,28-0,29l vatten per kg pulver, ca 5,6-5,8l per 20 kg säck, eller 1,4-1,45l per 5 kg kartong. Blanda med blandarmaskin och avsedd brukvisp under minst 3min. Låt den blandade fästmassan stå och mogna minst 3minuter och rör sedan om igen i ca 1minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten.

Användning

Drag ut Set 610 multi DR på underlaget med tandspackelns släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa på samma yta med den tandade sidan. Fästmassan ska vara klibbig när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot fingrarna så att inte fästmassans öppentid överskrids. Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse så att full bruksfyllnad erhålles under plattorna. Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida. En 100-procentig bruksfyllnad är speciellt viktig vidläggning av keramiska plattor på golv, i fuktiga miljöer samt vid plattsättning utomhus. Lyft upp plattorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har fullgod vätning.

Observera

Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten. Läs igenom produktdatablad och anvisningar innan påbörjat arbete. Samtliga tider som anges förutsätter ett torkklimat på +20°C och <65% relativ luftfuktighet. Vid sugande underlag, högre temperatur eller drag förkortas öppentiden. Vid lägre temperatur eller högre fuktighet förlängs torktiderna. Fuktbelastning av konstruktionen får ej utföras innan denna är fullt belastningsbar. På underlag utan sugförmåga, vid tjocka skikt eller vidläggning av stora plattor och små fogar förlängs torktiderna. Innan användning av fästmassan förläggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompatibilitet med den aktuella stentypen. Vid användning utomhus får plattsatta ytor ej tösaltas. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktdatablad följts, besök vår hemsida.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

se.weber/retursystem för miljöråd kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.