

Klarlack EP-V

Produktbeskrivning:

Hagmans Klarlack EP-V är en tvåkomponent vatten-dispergerad epoxiklarlack.

Användningsområde:

Hagmans Klarlack EP-V används för lackning av flinggolv, ytförstärkning på våtrumsväggar av latex m.m.

Teknisk information:

Diffusions-egenskaper: Genomsläpplig för vatten i ångform.
Densitet: A: 1.05, B: 1.05
Brukstitid: Max.4 tim.
Härddtid: Räkna med ca. 10 timmar härddtid innan nästa strykning. Vänta dock inte längre än högst 24 timmar. Den färdiglackade golvytan kan tas i bruk efter ca. 24 tim. och uppnår full slitstyrka efter 5-7 dygn. OBS! Lägsta golvtemperatur +12°C.
Glansvärde: Ca. 90, högblank
Brandfarlighet: Icke brandfarligt
Materialåtgång: Ca. 0,12 kg/strykning. 1 kg räcker till ca. 8 m²
Torrhalt: 57 % 1 strykning ger 50-60 my.
Lagringstid: 2 år. Lagras frostfritt.
Kulör: Transparent

Förbehandling:

All smuts och alla föroreningar skall avlägsnas. Använd gärna städmaskin och skurdyna kombinerat med våtdammsugare.

Hagmans Golvrent underlättar rengöringen. Vid överlackning av befintlig lack skall ytan matt-slipas och all löst sittande lack avlägsnas.

Bruksanvisning:

Blandnings- Komp. A 1 viktdel
förhållande: Komp. B 1 viktdel
Spädning: Kan spädas med vatten men används normalt utan spädning.

Applicering:

Med pensel eller roller. Sörj för god ventilation så att vattnet avgår innan lacken härdat. Vid luftfuktighet över 85 % kan matt och flammig yta uppstå. Viktigt är en jämn och tunnapplicering av lacken. Vid för flödigt lackpåläggning finns risk för vatten-inneslutning. Lägg aldrig mera än max. 125 g/m² = 8 m²/kg och undvik dubbelläggning vått i vått.

Små mängder, upp till ca 1 kg, kan man blanda för hand med en rektangulär rörkäpp. Större mängder bör blandas med elektrisk eller trycksluftdriven maskinblandare t.ex. en lågvarvig borrar-maskin med lämplig blandarvinge. Stänkskydd är att rekommendera.

Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Använd skyddshandskar!

Förpackningar:

Artikelnummer:
39041 1 kg
39042 4 kg
39044 10 kg



CE	
Hagmans Kemi AB Box 112 51110 Fritsla	
13	
EN 1504-2	
39041-002	
Produkt för ytskydd av betong Beläggning	
Brandklass Genomsläpplighet för vattenånga Kapillärl absorption och genomsläpplighet för vatten Vidhäftning Nötningsbeständighet Beständighet mot svårt kemiskt angrepp Slaghållfasthet	B _{fl} -s1 Klass I w < 0,1 kg/m ² h ^{0,5} >2,0 N/mm ² < 3000 mg Klass I Klass I