

Det rotsäkra APP-modifierade tätskiktsmembranet



DERBIGUM® SP AR

- DERBIGUM AR (SP och GC) har samma sammansättning som DERBIGUM SP och GC.
- Rotbekämpande kemikalier tillförs blandningen för att göra membranet resistent mot rötter, vilket gör att det är säkert att använda under gröna tak.



Tekniska egenskaper

Smältpunkt	EN 1110	MLV	≥ 150	°C
Köldflexibilitet	EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Draghållfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (± 20 %)	700 x 650	N/50mm
Brottöjning L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	45 x 45	%
Dimensionell stabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,20	%
Rivhållfasthet L x T	EN 12310-1	MLV	≥ 150	N/50mm
Motstånd mot statisk last	EN 12730 (A)	MLV	≥ 20	kg
Slagmotstånd	EN 12691(B)	MLV	≥ 1250	mm

MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value

Speciella egenskaper

- Rotresistens EN 13948
- Rapport kan fås på begäran.



Derbigum Sverige AB
Stora Ävägen 21 – 436 34 ASKIM – Sweden
Tel : 08-7959480
E-post: infose@derbigum.com
www.derbigum.com

Produktegenskaper

Tjocklek	EN 1849-1	MDV ($\pm 0,2$)	4	mm
Längd	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Bredd	MLV		1,10	m
Yta per rulle		MLV	8	m ²
Vikt per rulle		MDV ($\pm 2,0$)	36	kg
Antal rullar per pall			25	

Lagring

- Rullarna måste transporteras och lagras stående. Underlaget måste vara jämnt och fritt från skarpa föremål.



Detta dokument annullerar och ersätter alla andra dokument som publicerats tidigare. För att kunna förbättra sina produkter förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra dem utan föregående meddelande. - 06/09/2022



Derbigum Sverige AB
Stora Ävägen 21 – 436 34 ASKIM – Sweden
Tel : 08-7959480
E-post: infose@derbigum.com
www.derbigum.com