Det estetiska APP-modifierade tätskiktet med granulat i flera färger

DERBICOLOR®

- kompatibiliteten med råmaterial. Den innehåller ett urval av bästa bitumenen och högkvalitativa APP/TPO-plastomerer. Den är således automatiskt skyddad mot UV-strålningen i blandningen och har en livslängd på mer än 30 år.
- DERBICOLOR skiljer sig från DERBIGUM genom att ytan är beströddmed en skifferbeläggning (ljus- eller mörkgrå, reflekterande vit) eller granulat (röd eller grön) samt med den kombinerade glas-/polyesterarmeringen som ger starkt riv- och punkteringsmotstånd.

Tekniska egenskaper

Smältpunkt	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Köldflexibilitet	EN 1109	MLV	≤ --18	°C
Draghållfasthet L/T	EN 12311-1	MDV (± 20%)	1000 x 1000	N/50mm
Brottöjning L/T	EN 12311-1	MDV (±15)	17 x 17	%
Dimensionell stabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0.30	%
Rivhållfasthet L x T	EN 12310-1	MLV	≥ 240	N/50mm
Motstånd mot statisk last	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg
Slagmotstånd	EN 12691(B)	MLV	≥ 1750	mm

MLV: Manufacturer Limited Value / MDV: Manufacturer Determined Value

Speciella egenskaper

- Brandmotstånd Uppfyller kraven för brandteknisk klass Broof (t2) enligt EN 13501-5 ; Provningen har utförts i enlighet med CEN/TS 1187 ; Rapporter finns tillgängliga på begäran
- Hållbarhet > 30 år bevisat med hållbarhetsstudier utförda i olika europeiska länder. Rapporter finns tillgängliga på begäran

Derbigum Sverige AB
Stora Åvägen 21 – 436 34 ASKIM – Sweden
Tel : 08-7959480 – E-post: infose@derbigum.com
www.derbigum.com

Produktegenskaper

Tjocklek	EN 1849-1	MDV (± 0.2)	4	mm
Längd	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Bredd	MLV		1,1	m
Yta per rulle		MLV	8	m^2
Vikt per rulle		MDV (± 2)	skiffer 44 /granulat 48	kg
Antal rullar per pall			20	

Lagring

- Rullarna måste transporteras och lagras stående. Underlaget måste vara jämnt och fritt från skarpa föremål.

06/09/2022

Derbigum Sverige AB
Stora Åvägen 21 – 436 34 ASKIM – Sweden
Tel : 08-7959480 – E-post: infose@derbigum.com
www.derbigum.com