

Top Roof Primer – tunnflytande gummiasfaltlösning

Top Roof Primer är en högklassig asfaltlösning med hög halt av oxiderad asfalt i kombination med åldringsbeständigt butylgummi som ger hög tätningseffekt mot vattentryck.

Top Roof Primer har ett temperaturspann mellan mjukpunkt och brytpunkt på över 100 °C och klarar såväl lägsta vintertemperatur utan att spricka som högsta sommartemperatur utan att rinna.

Användningsområden

Underhåll av papptak

Top Roof Primer ger spröd, uttorkad och "grånad" papp en förnygringsinjektion som återger pappen sedd smidighet samtidigt som den tätar sprickor och smärre håligheter. Stryk sedan hela takytan med Top Roof Takmassa. Takets underhållsfria tid ökas genom att takmassan ger ett effektivt skydd mot väder och vind. På plåttak bildar Top Roof Primer en tät hinna som skyddar plåten mot rost.

Grundisolering

Top Roof Primer används för isolering av grunder och källarmurar där två kallstrykningar med Top Roof Primer ger ett gott skydd.

Den ingående asfalten är motståndskraftig mot organiska och oorganiska salter, aggressivt vatten, alkalier och de flesta syror varför Top Roof Primer ger ett gott skydd åt sådana byggelement som utsätts för aggressiver.

Om marken är vattenrik och grunden består av betonghålstén eller lättbetong bör ytan strykas en gång med Top Roof Primer och därefter två gånger med Top Roof Kallasfalt som tack vare sin höga halt av butylgummi ger ett extra tätt och elastiskt isoleringsskikt. Betonghålsténsgrunder respektive lättbetongsgrunder ska utlagas och slammas innan strykning med Top Roof-asfalt sker.

Takcentrum Sverige AB

HK
Box 42218
SE126 17 Hägersten
Besök: Västbergavägen 43
Orgnr: 556553-7007

Kontor/Lager Göteborg
Marieholmsgatan 54A
SE415 02 Göteborg
Tel: +46 725 86 56 00
e-post: gbglager@takcentrum.se

HK
Tel vxl: +46 8 89 01 09
e-post: hk@takcentrum.se
www.takcentrum.se

Rostskydd

Järn och plåtkonstruktioner skyddas effektivt mot rostens angrepp med Top Roof Primer som används för bestrykning av byggnadssmide, stolpar, fackverk och sådana maskindelar som ska lagras utomhus. Använd ett aktivt rostskydd som grund före strykning med Top Roof Primer. (Top Roof Primer är luktfri och smakfri och används därför för invändig behandling av vattenledningar och färskvattentankar ombord på fartyg etc.)

Isolering och fuktskydd för lättbetongsplattor på tak

Efterhand som varje fack av taket blir täckt, riktas plattorna och fogas med cementbruk. Så snart fogbruket hårdnat, vilket brukar ske efter 6-8 timmar, strykes taket med Top Roof Primer.

Genom denna behandling blir taket ej helt regntätt varför papperstäckning bör utföras snarast. Om taket ej omedelbart kan täckas med papp görs ytterligare en strykning med Top Roof Takmassa, vilket gör taket tätt och innebär att papptäckningen kan uppskjutas någon månad.

Bruksanvisning

Top Roof Primer får ej utspädas annat än efter fabrikantens eller kontrollantens anvisningar. Top Roof Primer strykes med borste men kan även sprutas. Ytorna skall vara torra, utlagade och rengjorda från smuts, fett och löst bruk innan de bestryks. Normalt utföres två strykningar. Är underlaget mycket porigt och ojämnt eller om man av någon speciell anledning önskar ett tjockare isoleringsskikt ska tre strykningar utföras. Varje föregående strykning skall ha torkat innan nästa påbörjas. Torktiden är vid goda torkningsmöjligheter ett par timmar, men förlängs vid ogynnsam ventilation eller kall väderlek.

Top Roof Primer -fläckar kan avlägsnas med lacknafta, fotogen eller dylikt. Top Roof Primer måste förvaras i väl slutna kärl och får ej uppvärmas vid öppen eld. Arbeten med Top Roof Primer får ej heller ske i närheten av öppen eld. Isolering i trånga utrymmen får ej utföras utan att åtgärder för god luftutväxling vidtagits.

Takcentrum Sverige AB

HK

Box 42218

SE126 17 Hägersten

Besök: Västbergavägen 43

Orgnr: 556553-7007

Kontor/Lager Göteborg

Marieholmsgatan 54A

SE415 02 Göteborg

Tel: +46 725 86 56 00

e-post: gbglager@takcentrum.se

HK

Tel vxl: +46 8 89 01 09

e-post: hk@takcentrum.se

www.takcentrum.se

Ungefärlig materialåtgång inklusive spill:

Underlag	Materialåtgång per strykning liter/kvm	Täckförmåga kvm/liter
Betong	0,25 -0,40	2,5-4,0
Puts	0,15-0,35	2,85-6,65
Takpapp	0,30-0,50	2,0-3,30
Järn	0,15-0,25	4,0-6,65
Trä	0,25-0,40	2,5-4,0

Top Roof Primer kan appliceras i minusgrader om underlaget är torrt, fritt från frost och löst sittande partiklar. Före applicering i kall väderlek bör Top Roof Primer förvaras i rumstemperatur.

Förpackningar

Burkar om 5 eller 20 liter

Takcentrum Sverige AB

HK

Box 42218

SE126 17 Hägersten

Besök: Västbergavägen 43

Orgnr: 556553-7007

Kontor/Lager Göteborg

Marieholmsgatan 54A

SE415 02 Göteborg

Tel: +46 725 86 56 00

e-post: gbglager@takcentrum.se

HK

Tel vxl: +46 8 89 01 09

e-post: hk@takcentrum.se

www.takcentrum.se