

T-Drev Expanderande Drevband

Multifog för fönster, dörrar etc.

Artnr.	Benämning:	Dimension:
528002	T-Drev Expanderande Drevband	74 mm x 20 m/3-18 mm
528003	T-Drev Expanderande Drevband	74 mm x 12 m/5-30 mm
528006	Expanderande Fogband	20 mm x 4,3 m/6-15 mm



Produktfakta

Beskrivning

Förkomprimerat drevband av impregnerat PUR (Polyuretan) foam med kant (insida) försedd med polyetenfolie (ångspärr) samt undersida med klisterremsa för snabb och enkel montering. Utvändig sida diffusionsöppen men slagregnsskyddad vattentät upp till 1000 Pa. Täthetsförhållande (diffusion) utsida- insida är 1:50. Drevbandets PUR-foam är termiskt och akustiskt isolerande.

Användningsområde

För fogning och tätning vid nyinstallation av fönster och dörrar i främst isolerade konstruktioner. Ger fogen diffusionstät insida, diffusionsöppen utsida, vattentät utsida, absolut lufttät, god termisk isolerförmåga och ljudisolering.

Montering

Monteringen sker enligt monteringsanvisning med självhäftande tejp runt karmen på fönster, dörr. Efter fixering av karm i parti, vägg eller tak självexpanderar Drevbandet så att fogen helt försluts och tätas.

Teknisk specifikation

Produkttyp	Självpexpanderande Drevband
Installation	Självhäftande tejp
Expansionstid	Min 1- 3 h (fullt exp.)
Expansionsområde	3-18 / 5-30 mm (drev-/spaltmått)
Bredd	74 mm
Ånggenomgångsmotstånd	Insida $\geq 1000 \times 10^{-3}$ s/m Utsida $\leq 20 \times 10^{-3}$ s/m
Slagregnstäthet	≥ 1000 Pa (DIN18542)
Luftgenomsläpplighet	Helt tät
Ljudisolering	>45 dB (10mm fog)
Värmekonduktivitet	$\lambda \leq 0,046$ W/m °C
U-värde	$0,6$ W/m ² °C (74 mm)
Temperaturzon	-30°C till +80°C
Brandklass	B1 (DIN 4102)

Godkännande

Godkänd enligt EnEV (Energy Saving Regulations) samt BG R-, BG 1- och RAL-fönsterinstallation.

T EMBALLAGE
Täcker ditt behov

Viktigt

- Band med expensionsområde skall väljas efter mått på drevningsspalten. Den verkliga spalten skall ligga inom expensionsområdet för att uppnå relevanta egenskaper!
- Fönster-/dörrkarmen skall vara ren och torr vid appliceringen av Drevbandet.
- Bör förvaras torrt och i försluten förpackning.
- Förvaringstemperatur +1°C till +20°C.
- Vid avslutad användning av påbörjad rulle bör snar återförslutning ske med förslutningstejp för kommande behov.
- Vid kallare väderlek kan expansionstiden avsevärt förlängas. Upp till flera dagar i vissa fall. Förhöjd temperatur eller lagom (försiktig) värmning påskyndar förloppet.