

## PN411 - Skyddstejp

<b>Beskrivning</b>	Denna enkelhäftande tejp består av en mjuk PVC-filmbärare och ett lösningsmedelsbaserat syntetgummihäftämne.
<b>Produktegenskaper</b>	Tejpen har bra tack och vidhäftning mot de flesta ytor, och den är icke-korrosiv. Den är mjuk och smidig och är därför lätt att applicera på ojämna ytor, och den är lätt att riva av för hand. Den har bra beständighet mot fukt, vatten och nötning, men skall tas bort inom 6 veckor från appliceringen. Färg: grön och gul. Tejpen innehåller DEHP.
<b>Applikationer</b>	UV-resistent allround skydds- och maskeringstejp av PVC. Lämplig för maskering vid målnings- och putsarbeten inom- och utomhus. Den är en av få skyddstejper som kan användas även på aluminium. Tejpen skyddar också ömtåliga ytor mot mekanisk åverkan och är lätt avtagbar utan att lämna häftämnesrester på de flesta ytor.
<b>Lagring och hantering</b>	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
<b>Appliceringstips</b>	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

### TEKNISKA EGENSKAPER

<b>Bärare</b>	PVC-film, mjuk	
<b>Häftämne</b>	Syntetgummi	
<b>Färg</b>	Grön, Gul, Vit	
<b>Liner</b>	Ingen	
<b>Väderbeständig</b>	Ja	
<b>Åldringsbeständig</b>	Ja	
<b>Tjocklek Totalt</b>	0,15 mm	5,91 Mils
<b>Häftförmåga mot stål</b>	3,1 N/25mm	0,708 Lbs/inch
<b>Draghållfasthet, längd</b>	49 N/25mm	11,2 Lbs/inch
<b>Töjning, längd</b>	200 %	
<b>Temp.beständighet korttid</b>	80 °C	176 °F
<b>Användningstemperatur</b>	Mellan -15 och 60 °C	Mellan 5 och 140 °F
<b>Appliceringstemperatur</b>	Minimum -5 °C	Minimum 23 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns här. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

#### Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6  
Box 769  
601 17 Norrköping  
tel +46 - (0)11 280400  
fax +46 - (0)11 280410  
www.stokvistapes.se  
info@stokvistapes.se