

VST4050C - Supertejp

Beskrivning	Denna dubbelhäftande tejp består av en akrylskumbärare och ett UV-baserat rent akrylhäftämne. Rullen på 12 mm x 2.5 m är etiketterad och blisterpackad. Den har ett vitt skyddspapper.
Produktegenskaper	Tejpen har mycket god vidhäftning och skjuvhållfasthet, och mycket god beständighet mot åldring, fukt, vatten, temperatur och UV-ljus. Tejpen är glasklar.
Applikationer	Mycket stark dubbelhäftande tejp som kan ersätta limning, skruvning och nitning. Kan användas på de flesta material såsom metaller, glas, lackerat trä, kompositmaterial och plaster. Efter ytrensning med t.ex. T-Röd nås full häftstyrka efter 24 timmar. Efter 3 timmar har den nått ca 75% av sin styrka. Utan tvekan en enastående tejp som kan användas både inom- och utomhus.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Applikeringsstips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	Akrylskum	
Häftämne	Rent akryl	
Färg	Transparent	
Liner	Papper vitt, silikoniserat	
Väderbeständig	Ja	
UV-beständig	Ja	
Mjukgörarbeständig	Ja	
Åldringsbeständig	Ja	
Densitet	1000 kg/m ³	62,4 Lb/ft ³
Tjocklek Totalt	0,5 mm	19,7 Mils
Häftförmåga mot stål	29 N/25mm	6,62 Lbs/inch
Dynamisk skjuvning	337 N/625mm ²	76,7 Lb/inch ²
Temp.beständighet korttid	160 °C	320 °F
Användningstemperatur	Mellan -40 och 100 °C	Mellan -40 och 212 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping
tel +46 - (0)11 280400
fax +46 - (0)11 280410
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se