


Tekniskt faktablad

StoLevell Cote F

Mineralisk grundputs



Karakteristik

- Användning**
- ut- och invändigt
 - för alla mineraliska underlag

- Egenskaper**
- hydrofoberad
 - god vidhäftning till underlaget
 - väderbeständig
 - vattenånggenomsläpplig
 - spricköverbryggande med vävinbäddning

- Hänvisningar**
- även som armeringsbruk

Teknisk data

Kriterium	Standard/ testföreskrift	Värde/ Enhet	Anvisningar
Densitet, torrpulver		1350 kg/m ³	
Densitet, våtdensitet	EN 1015-6	1700 kg/m ³	
Vattenångdiffusionsgenomströmningstäthet	DIN EN 1062-2 klass 1	V3 >150 g/m ² / 24 h	
sd-värde		0,2 m	
Luftporhalt		ca 18 %	1 mm
Luftporhalt		ca 17 %	3 mm

Alla angivna värden är genomsnittliga och ungefärliga. Eftersom vi använder naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något. Detta påverkar dock inte produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Underlaget ska vara mineraliskt, fast, rent, torrt, jämnt och bärkraftigt. Underlaget ska vara genomfuktat eller grundbehandlat så att rätt sugförmåga uppnås.

Förberedelser

Obehandlad leca:
Behöver inte förstärkas vid nybyggnad och renovering.

Obehandlad lättbetong:
Förstärks vid behov med StoPrim Plex alt. StoPrim Micro vid nybyggnad och renovering.

Obehandlad betong:
Förstärks vid behov med StoPrim Plex alt. StoPrim Micro vid nybyggnad och renovering.

KC-puts:
Behöver inte förstärkas vid nybyggnad, förstärks vid behov med StoPrim Plex eller

Tekniskt faktablad

StoLevell Cote F

StoPrim Micro vid renovering.

Kalksandsten:
Förstärks vid behov med StoPrim Plex alt. StoPrim Micro vid nybyggnad och renovering.

Grundningen får inte bilda glänsande skikt. Vid grundning med StoPrim Micro ska putsning ske inom 5 dygn.

Applicering

Appliceringstemperatur Lägsta applicerings- och underlagstemperatur: +5 °C

Blandningsförhållande StoLevell Cote F 0-1 mm: 5,6 - 5,7 l vatten per 25 kg, vattenbehov ca 22,5 %
StoLevell Cote F 0-3 mm: 5,0 - 5,1 l vatten per 25 kg, vattenbehov ca 20 %

Materialberedning Häll upp vatten och tillför torrbruk. Blanda väl och låt svälla minst 5 minuter före användning
Blanda med StoSilo automatblandare, visp, tvångsblandare.
Automatblandare typ G 4, S 48, G 78, M 3 m.fl.
Pumpbar med automatblandare StoSilo, Putsmeister, Putsknecht, PFT ZP 3, Thab 520 V.

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca
	motsvarande 1,0 mm putsjocklek per m ²	1,4 kg/m ² torrpulver

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. De angivna förbrukningsvärdena är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Applicering Grovputs/stockning:
Utförs med StoLevell Cote F i ett skikt från ca 6-25 mm, vid mindre lagningar kan putsen appliceras i 40-50 mm skikt per påslag. Putsen dras på med stål eller sprutas, avdragning görs med rätkäpp eller stål. Eftervattnings ska utföras vid torr och varm väderlek.

Torkning, härdning, bearbetningstid Torktiden är beroende av temperatur, vind och den relativa luftfuktigheten. Vid ogynnsam väderlek bör lämpliga skyddsåtgärder alltid vidtas (t.ex. regnskydd) för pågående eller nygjorda fasadytor.

Härdningen tar ca 1 dygn/mm skiktjocklek beroende på väderlek.

Vid +20°C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: överarbetningsbar efter ca 24 timmar vid en åtgång på 10-12 kg/m²

Rengöring av verktygen Rengör med vatten direkt efter användning.

Leverans

Färgnyans Cementgrå

Tekniskt faktablad

StoLevell Cote F

Förpackning 25 kg, 1000 kg

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och frostfritt. Undvik direkt solljus.

Lagringstid Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen.
Batchnumret betyder:
Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = vecka
Exempel: 5450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2015

Märkning

Produktgrupp Mineralisk grundputs

Sammansättning Kalk, cement, sand 0-1 eller 0-3 mm natursand/kalkstensmjöl, dispersionspulver, polypropylenfiber, hydrofoberingsmedel, konsistensgivare

Säkerhet Produkten är märkningspliktig. Säkerhetsdatablad finns på www.sto.se
Observera informationen angående hantering av produkten, lagring och avfallshantering

Särskilda anvisningar

Information och uppgifter i detta tekniska faktablad är avsett för normal applicering respektive produktens lämplighet för detta och är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Det befriar dock inte användaren från det egna ansvaret att undersöka ändamål och lämplighet.

Användning som inte entydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia AB. Utan godkännande sker detta på användarens eget ansvar. Detta gäller framför allt för kombinationer med andra produkter.

Genom utgivningen av ett nytt tekniskt faktablad upphör alla tidigare versioner att gälla. Den senaste utgåvan finns tillgänglig på www.sto.se

Sto Scandinavia AB

Box 1041
581 10 Linköping
Telefon 020-37 71 00
Telefax 013-37 71 37
kundkontakt@sto.se
www.sto.se