


Byggisolering

Produktguide 1 april 2020





Glaset är alltid grönare*

Det behöver inte vara krångligt att göra bra val. Du gör det redan varje gång du sopsorterar eller pantar glas. Av just sånt glas tillverkar ISOVER sedan effektiva isolerlösningar med låg miljöpåverkan.

För att din miljö är vår värld.

VÅR GLASULL



Minst 67%
lägre klimat-
påverkan*



Minst 70%
återvunnet
glas



100%
obrännbar

* Jämfört med våra motsvarande mineralullsprodukter av stenull eller ULTIMATE.

Läs mer på isover.se/miljofordelar

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Produktguide Byggisolering från ISOVER

Vindsbjälklag och snedtak	SID	Fog- och drevningsprodukter	SID
Snedtak – Oventilerad konstruktion		ISOVER Oplastat Drev	17
ISOVER Takstolsskiva 32	5	ISOVER Plastat Drev	17
Snedtak – Ventilerad konstruktion		ISOVER Fogfiber	18
ISOVER Takstolsskiva 32 Alu	5	ISOVER Tätfiber	18
Öppet vindsbjälklag		ISOVER Easy Drev	18
ISOVER Bjälklagsskiva P 36	5	ISOVER Easy Foga	19
ISOVER Byggmatta P 36	6	ISOVER ULTIMATE Drev	19
ISOVER Easy FyllUpp	6	ISOVER ULTIMATE Tätfiber	19
ISOVER Takfotsluftning	6		
Ytterväggar – Isolering mellan träreglar	SID	Mark- och grundisolering	SID
Premium		STYROFOAM™ 200 SL-A-N	Nyhet! 20
ISOVER UNI-skiva 33	7	STYROFOAM™ 250 SL-A-N	20
ISOVER Träregelskiva 33 c450	7	STYROFOAM™ 250 BE-A-N	20
Professional		STYROFOAM™ 300 SL-A-N	21
ISOVER UNI-skiva 35	7	STYROFOAM™ 300 BE-A-N	21
ISOVER Träregelskiva 35 c600	8	STYROFOAM™ 400 SL-A-N	22
ISOVER Träregelskiva 35 c450	8	STYROFOAM™ 500 SL-A-N	22
Standard		STYROFOAM™ 700 SL-A-N	23
ISOVER Träregelrulle 36 c600	8	PERIMATE™ DI-A-N	23
ISOVER Träregelskiva 37 c600	Nyhet! 9	FOAMLOCK™	23
ULTIMATE		Övrig isolering	SID
ISOVER ULTIMATE Träregelskiva 36 c600	Nyhet! 9	ISOVER Winter Mat – Vinter- och betongtäckmatta	24
ISOVER ULTIMATE Träregelskiva 36 c450	9	ISOVER Golvsystemska Alu	24
Ytterväggar – Isolering mellan stålreglar	SID	Lufttäthet och fuksäkerhet	SID
Premium		Ångspärrar och ångbromsar	
ISOVER Stålskiva 33 c600	Nyhet! 10	ISOVER Plastfolie 0,20 dubbelvikt	24
ISOVER Stålskiva 33 c450	10	ISOVER Plastfolie 0,20 ovikt	25
Professional		ISOVER Vario® TightTec X och I	25
ISOVER Stålskiva 35 c600	10	ISOVER Vario® Xtra	25
ISOVER Stålskiva 35 c450	11	ISOVER Vario® Syllisolering	25
ULTIMATE		ISOVER Vario® Stos	25
ISOVER ULTIMATE Stålskiva 36 c600	11	Vindskyddssdukar och underlagstak	
ISOVER ULTIMATE Stålskiva 36 c450	11	ISOVER Vempro™ Vindskydd	26
Ytterväggar – Fasadisolering	SID	ISOVER Vempro™ Vindskyddsremsa	26
Premium		ISOVER Vempro™ R+ Underlagstak	26
ISOVER Fasadskiva 30	12	Skarvtejp och tätningstillbehör	
ISOVER Fasadskiva 30 Alu	12	ISOVER Vario® MultiTape	27
ISOVER Skalmursskiva 32	12	ISOVER Vario® MultiTape SL	27
ISOVER Fasadboard 33	13	ISOVER Vario® Xtra Tape	27
ISOVER Easy Fasadskiva 32	13	ISOVER Vario® Bond	27
Tillbehör		ISOVER Vario® SilverFast	28
ISOVER Termofix – Distanshylsa och isolerhållare	14	ISOVER Vario® Patch	28
ISOVER Isopigg – Distanshylsa och isolerhållare	14	ISOVER Vario® XtraFit – Lim och tätningsmassa	28
ISOVER Distanshylsa	14	ISOVER Vario® Butylband	28
ISOVER Plåtbricka	15	Låglutande tak	SID
ISOVER Plastbricka	15	ISOVER ROBUST Takskiva	29
ISOVER Skarvprofil	15	ISOVER ROBUST Takboard	29
Innerväggar – Ljudisolering mellan stålreglar	SID	ISOVER ROBUST Stav i Glasull	30
Piano®		ISOVER ROBUST Stav i ULTIMATE	30
ISOVER Piano® Ljudskiva Stål c450	16	Teknisk isolering	SID
ISOVER Piano® Ljudrulle Stål c450	16	ISOVER FireProtect® 150	31
ISOVER Piano® Ljudskiva Stål c600	16	ISOVER FireProtect® Screw	31
ISOVER Piano® Ljudrulle Stål c600	16	ISOVER Brand/Lastskiva 140	32
Innerväggar och mellanbjälklag – Ljudisolering mellan träreglar	SID	ISOVER U Protect 4.0 AluI	32
Hänvisning till ytterväggar - isolering mellan träreglar	7-9	ISOVER U Protect Wired Mat 2.0 VI	33
Hänvisning till ytterväggar - isolering mellan stålreglar	10-11	ISOVER U Protect Wired Mat 2.0 AluI	34
ISOVER ULTIMATE Träregelskiva 39 c600	17	Övriga verktyg och tillbehör	SID
Mellanbjälklag – Stegljudisolering på bjälklag	SID	ISOVER Isolerniv	35
Hänvisning till Takboard	17	ISOVER Skärbord	35
		ISOVER Skärbordskniv	35

Ett klimatsmart val

Valet av byggmaterial spelar stor roll för miljön, både under byggprocessen och under en byggnads livstid*. På ISOVER jobbar vi ständigt för att minska våra produkters miljöpåverkan.

Miljödeklarerat

En viktig del i vår ambition att erbjuda hållbara isoleringsprodukter är vårt arbete med miljövarudeklarationer. Som första svenska mineralullsproducent introducerade vi livscykelanalyser i form av EPD, Environmental Product Declaration, för en rad av våra produkter – och det var bara början. Med denna utgåva av prislistan introducerar vi ytterligare 11 nya produktspecifika deklARATIONER,



Materialåtervunnen råvara

ISOVER glasull tillverkas av garanterat minst 70% återvunnet glas. Vi återbrukar också glasullspill från tillverkningen. Glasull från ISOVER kräver inget underhåll och sparar därmed energi och pengar under en byggnads livstid. På www.hallbartbyggande.se samlar vi information om Saint-Gobain Sweden AB och hur vi uppfyller kraven för miljöcertifieringssystemen LEED, BREEAM-SE och Miljöbyggnad. Allt för att göra det enkelt att göra kloka val för framtidens byggnader.



100% grön el för Saint-Gobain i Norden

Sedan den 1 januari 2018 har samtliga producerande enheter inom Saint-Gobain i Norden gått över till en förnyelsebar energimix.

Komprimerade transporter

Vi har en hög komprimeringsgrad för våra lätta glasullsprodukter med ISOVER IsoPac före transport. Varje lastad kubikmeter ger upp till fem gånger så stor volym av installerade isoleringsprodukter. En stor del av våra transporter sker via tåg eller lastbil inom landet, vilket ger oss möjlighet att optimera dem för att få så låg klimatpåverkan som möjligt. Vi har till och med en egen tågstation inne på fabriken.

Svensktillverkat

I mer än åttio år har vi tillverkat isolermaterial i fabriken i skånska Billesholm. Vi är väldigt stolta

över vår svenska historia, och viktigast av allt är att vi har full kontroll på våra produkters livscykel. Det ger både oss och våra kunder viktiga miljöfördelar.

Retur och återbruk av isolerspill

Vi jobbar hela tiden på fler lösningar som kan spara på både miljö och resurser. Vi erbjuder i samarbete med Ragn-Sells ISOVER retursystem. Spillet från byggarbetsplatsen behöver därigenom inte längre skickas på deponi utan kan materialåtervinnas i ny produkt.



Undvik spill med hyrtjänsten Zero Waste

Återanvänd isolerspill direkt på byggarbetsplatsen istället för att frakta, smälta ner eller lägga på deponi. Zero Waste river både regelisolering och tyngre isolering och blåser ut den som lösullsisolering i innerväggar, mellanbjälklag eller under uppreglade undergolvsystem etc

Pallretursystem

För att ytterligare öka cirkulariteten och minska vår totala miljöpåverkan, har vi introducerat ett rikstäckande pallretursystem. Vi hämtar våra pallar i samband med leveranser hos er utan kostnad förutsatt att det är hela stuvar om 20 pall, att de är rättvända, hela och rena. Kontakta vår kundservice så bokar de in hämtningen.

Naturligtvis även...

Högsta brandklass

ISOVERs mineralull (glasull, ULTIMATE och stenull) hamnar alla i den hösta brandreaktionsklassen. Euroklass A1 eller A2, vilket betyder att materialet är obrännbart. Detta uppnås utan tillsats av brandhämmare eftersom mineralullen har denna funktion helt naturligt.

Bästa värmeisoleringsförmåga

Med deklarerade lambdavärden ner till 0,030 W/m°C har ISOVERs glasullsprodukter marknadens bästa värmeisoleringsförmåga för mineralull, vilket ger mindre värmeförluster eller möjliggör tunnare konstruktioner som ger större boyta.

* Byggproduktionens miljöpåverkan. Rapport från IVL (C32), 2014. Byggandets klimatpåverkan. Rapport från IVL (B2260-P), 2016

Vindsbjälklag och snedtak

Snedtak - Oventilerad konstruktion



ISOVER Takstolsskiva 32

Glasullsskiva för isolering mellan takstolar c1200 mm i oventilerad snedtakskonstruktion utan luftspalt. Skivan kläms effektivt fast mellan takstolarna, ingen extra fixering är därför nödvändig. En grundförutsättning för att bygga kompakt är att man använder variabel ångbroms Vario® Xtra, se våra projekteringsanvisningar på www.isover.se/kompaktatak.



Format: 1165x600 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,032 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,71 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 32 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
145	3564614503	3	2,10	24	50,33
170	3564617003	2	1,40	24	33,55
195	3564619503	2	1,40	24	33,55
220	3564622003	2	1,40	24	33,55

Snedtak - Ventilerad konstruktion



ISOVER Takstolsskiva 32 Alu

Beklädd glasullsskiva för isolering mellan takstolar c1200 i ventilerad snedtakskonstruktion. Det diffusionsöppna ytskiktet vänds utåt mot råspontens distanslätter och bildar därigenom luftspalten. Skivan kläms effektivt fast mellan takstolarna, ingen extra fixering är därför nödvändig.



Format: 1165x600 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,032 W/m°C
Brandreaktion: C-s1,d0
Klimatpåverkan: 1,41 kg* CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 32 mm och R-värde = 1,00 m² K/W

*LCA-värde baserat på EPD för oklädd produkt samt uppskattat tillägg för ytskiktet



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
145	3564714503	3	2,10	24	50,33
170	3564717003	2	1,40	24	33,55
195	3564719503	2	1,40	24	33,55
220	3564722003	2	1,40	24	33,55

Öppet vindsbjälklag



ISOVER Bjälklagsskiva P 36

Slitsad glasullsskiva med pappersbeläggning på en sida. Används som översta isolerskikt på ett vindsbjälklag. Skivans mått gör att den kan användas såväl mellan som ovanpå underramar, c1200 mm. Kan även användas mellan takstolar c1200.



Format: 1210x1160 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,036 W/m°C
Brandreaktion: NPd



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal		Anm.
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall	
120	3560312003	3	4,21	20	84,22	
145	3560314503	3	4,21	20	84,22	
195	3560319503	2	2,81	20	56,14	** 6 pallar



ISOVER Byggmatta P 36

Beklädd glasullsskiva med papperssytskikt på en sida. Används som översta isolerskikt på ett vindsbjälklag. Det rullade formatet ger ett mycket effektivt montage.

Format: Se tabell

Värmekonduktivitet λ_D : 0,036 W/m°C

Brandreaktion: NPD



Tjocklek	Artnr	Antal		Antal		Format
mm		Längd/Rulle	m ² /Rulle	Rullar/pall	m ² /pall	mm
45	3561504503	1	13,20	24	316,80	11000x1200
95	3561509503	1	6,60	24	158,40	5500x1200



ISOVER Easy FyllUpp

Lösfyllnadsisolering av återvunnen glasull att använda som tilläggsisolering av vindsbjälklag. Materialet läggs ut manuellt och krattas till jämn yta. En säck motsvarar ca 0,32 m³ färdig isolering och väger 15 kg. Produkten levereras i mån av tillgång. Pallstorlek 1600 x 1200 x 2400 mm (l x b x h)

Värmekonduktivitet λ_D : NPD

Brandreaktion: A1



Artnr	Antal	Anm.
	Säck/pall	
3563901003	18	Levereras endast i hel pall



ISOVER Takfotsluftning

Vindavledare av kanalplast för användning som vindskydd vid ventilerad takfot. Diffusionsöppen genom mikroperforering och fungerar tillsammans med isolerskivor och lösull i ett öppet vindsbjälklag. Vindavledaren passar mellan takstolar c1000-1200 mm, är försedd med fästflikar och distansflikar som bildar ca 35 mm luftspalt.

Format: 1100x1240 mm



Artnr	Antal	Antal
	Skivor/paket	förp/pall
3544500003	16	22

Ytterväggar – Isolering mellan träreglar



ISOVER UNI-skiva 33

Glasullsskiva för värmeisolering och luftljudsisolering mellan träreglar, träbalkar och takstolar. Skivans mått gör att den kan användas såväl mellan c600 mm som c1200 mm, i ytterväggar. Särskilt lämplig för både stomskikt och eventuellt installationsskikt.

Format: 1160x560 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,033 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,62 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 33 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
45	3562204503	12	7,80	20	155,90
70	3562207003	8	5,20	20	103,94
95	3562209503	6	3,90	20	77,96
120	3562212003	5	3,25	20	64,96
145	3562214503	4	2,60	20	51,96
170	3562217003	3	1,95	20	38,98
195	3562219503	3	1,95	20	38,98
220	3562222003	2	1,30	20	25,98



ISOVER Träregelskiva 33 c450

Glasullsskiva för värme- och luftljudsisolering mellan träreglar c450 mm. Särskilt lämpad för installationsskikt i ytterväggar.

Format: 1205x410 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,033 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,62 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 33 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal		Anm.
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall	
45	3562404503	12	5,93	30	177,87	
70	3562407003	8	3,95	30	118,56	
95	3562409503	6	2,96	30	88,92	** 8 pallar



ISOVER UNI-skiva 35

Glasull för värmeisolering mellan träreglar, träbalkar och takstolar. Skivans mått gör att den kan användas såväl mellan c600 mm som c1200 mm.

Format: 1160x560 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,035 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,48 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 35 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
45	3565104503	20	12,99	20	259,84
70	3565107003	14	9,09	20	181,89
95	3565109503	10	6,50	20	129,92
120	3565112003	8	5,20	20	103,94
145	3565114503	6	3,90	20	77,95
170	3565117003	5	3,25	20	64,96
195	3565119503	5	3,25	20	64,96
220	3565122003	4	2,60	20	51,97



ISOVER Träregelskiva 35 c600



Glasullsskiva för värme- och luftljudisolering mellan träreglar. Skivans mått är anpassad för att användas mellan träreglar c600 och längden är anpassad för att nå full våningshöjd upp till 2,5 m med endast två skivor.

Format: 565x1220 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,035 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,48 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 35 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
145	3565414503	6	4,14	20	82,72
170	3565417003	5	3,45	20	68,93
195	3565419503	5	3,45	20	68,93
220	3565422003	4	2,76	20	55,14



ISOVER Träregelskiva 35 c450



Glasullsskiva för värme- och luftljudisolering mellan träreglar c450 mm. Särskilt lämpad för både stomskikt och installationsskikt i ytterväggar såväl som innerväggar.

Format: 1205x410 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,035 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,48 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 35 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
45	3565904503	20	9,88	30	296,43
70	3565907003	12	5,93	30	177,86
95	3565909503	10	4,94	30	148,22
120	3565912003	8	3,95	30	118,57
145	3565914503	6	2,96	30	88,93
170	3565917003	6	2,96	24	71,14
195	3565919503	4	1,98	30	59,29



ISOVER Träregelrylle 36 c600



Glasullsrulle för värme- och luftljudisolering mellan träreglar c600 mm. Det rullade formatet ger ett mycket effektivt montage

Format: Se tabell
Värmekonduktivitet λ_D : 0,036 W/m°C
Brandreaktion: A1



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal		Format
		Rullar/förp	m ² /förp	förp/pall	m ² /pall	mm
45	3561604503	2	10,08	24	241,92	9000x560
70	3561607003	2	6,72	24	161,28	6000x560



ISOVER Träregelskiva 37 c600



Glasull för värmeisolering mellan träreglar, träbalkar och takstolar. Skivans mått gör att den kan användas såväl mellan c600 mm som c1200 mm.

Pallstorlek 1200 x 1200 x 2400 mm (l x b x h)

Format: 1160x560 mm

Värmekonduktivitet λ_D : 0,037 W/m°C

Brandreaktion: A1

Klimatpåverkan: 0,64 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 37 mm och R-värde =1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
45	3563504504	20	12,99	24	311,81
70	3563507004	14	9,09	24	218,27
95	3563509504	10	6,50	24	155,90
120	3563512004	8	5,20	24	124,72
145	3563514504	6	3,90	24	93,54
170	3563517004	6	3,90	24	93,54
195	3563519504	5	3,25	24	77,95
220	3563522004	4	2,60	24	62,36



ISOVER ULTIMATE Träregelskiva 36 c600



ULTIMATE för värme- brand- och luftljudsisolering mellan träreglar, c600 mm. Används i de fall ett ytterligare bidrag från isoleringen behövs för att möta ställda brandmotståndskrav. Pallstorlek 1200 x 1200 x 2400 mm (l x b x h)

Format: 1210x565 mm

Värmekonduktivitet λ_D : 0,036 W/m°C

Brandreaktion: A1

Klimatpåverkan: 1,46 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 36 mm och R-värde =1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		skivor/m ²	m ² /säck	säck/pall	m ² /pall
45	7164269	12	8,20	36	295,34
70	7164270	8	5,47	36	196,89
95	7164271	6	4,10	36	147,67
120	7164272	5	3,42	32	109,38
145	7164273	4	2,73	32	87,51
170	7164275	3	2,05	40	82,04
195	7164276	3	2,05	32	65,63



ISOVER ULTIMATE Träregelskiva 36 c450



ULTIMATE för värme- brand- och luftljudsisolering mellan träreglar, c450 mm. Används i de fall ett ytterligare bidrag från isoleringen behövs för att möta ställda brandmotståndskrav. Pallstorlek 1200 x 1200 x 2400 mm (l x b x h)

Format: 1210x415 mm

Värmekonduktivitet λ_D : 0,036 W/m°C

Brandreaktion: A1

Klimatpåverkan: 1,46 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 36 mm och R-värde =1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		skivor/m ²	m ² /säck	säck/pall	m ² /pall
45	7164289	12	6,03	54	325,39
70	7164290	7	3,52	60	210,90
95	7164291	5	2,51	60	150,65

Ytterväggar - Isolering mellan stålreglar



NYHET!

ISOVER Ståregelskiva 33 c600

Glasullsskiva för värme- och luftljudsisolering mellan stålreglar, c600 mm. Särskild lämpad för stomskiktet i yttervägg.

Format: 1210x605 mm
Värmekonduktivitet λ_p : 0,033 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,62 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 33 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
145	3562914503	4	2,93	20	58,56
170	3562917003	3	2,20	20	43,92
195	3562919503	3	2,20	20	43,92



ISOVER Ståregelskiva 33 c450

Glasullsskiva för värme- och luftljudsisolering mellan stålreglar, c450 mm. Särskild lämpad för installationsskikt i yttervägg.

Format: 1210x455 mm
Värmekonduktivitet λ_p : 0,033 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,62 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 33 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal		Anm.
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall	
45	3562504503	12	6,61	20	132,14	Levereras endast i hel pall
70	3562507003	8	4,40	20	88,08	Levereras endast i hel pall
95	3562509503	6	3,30	20	66,06	** 10 pallar



ISOVER Ståregelskiva 35 c600

Glasull för värme- och luftljudsisolering mellan stålreglar, c600 mm. Särskilt lämpad för både stomskikt och installationsskikt i yttervägg.

Format: 1210x605 mm
Värmekonduktivitet λ_p : 0,035 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,48 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 35 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
45	3565704503	20	14,64	20	292,82
70	3565707003	14	10,25	20	204,98
95	3565709503	10	7,32	20	146,41
120	3565712003	8	5,86	20	117,128
145	3565714503	6	4,39	20	87,846
170	3565717003	5	3,66	20	73,206
195	3565719503	5	3,66	20	73,206



ISOVER Ståregelskiva 35 c450



Glasullsskiva för värme- och luftljudsisolering mellan stålreglar, c450 mm. Särskilt lämpad för både stomskikt och installationsskikt i yttervägg.

Format: 1210x455 mm
Värmekonduktivitet λ_p : 0,035 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,48 kg CO₂ ekv/m²
 (A1-A3) för tjocklek 35 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
45	3565804503	20	11,01	20	220,22
70	3565807003	12	6,61	20	132,13
95	3565809503	10	5,51	20	110,11
120	3565812003	8	4,40	20	88,09
145	3565814503	6	3,33	20	66,61
170	3565817003	6	3,30	16	52,85
195	3565819503	4	2,20	20	44,04



ISOVER ULTIMATE Ståregelskiva 36 c600



ULTIMATE för värme-, brand- och luftljudsisolering mellan stålreglar, c600 mm. Används i de fall ett ytterligare bidrag från isoleringen behövs för att möta ställda brandmotståndskrav. Pallstorlek 1200 x 1200 x 2570 mm (l x b x h)

Format: 1210x610 mm
Värmekonduktivitet λ_p : 0,036 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 1,46 kg CO₂ ekv/m²
 (A1-A3) för tjocklek 36 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		skivor/m ²	m ² /säck	säck/pall	m ² /pall
45	7164280	12	8,86	36	318,86
70	7164281	8	5,90	36	212,57
95	7164282	6	4,43	36	159,43



ISOVER ULTIMATE Ståregelskiva 36 c450



ULTIMATE för värme-, brand- och luftljudsisolering mellan stålreglar, c450 mm. Används i de fall ett ytterligare bidrag från isoleringen behövs för att möta ställda brandmotståndskrav. Pallstorlek 1200 x 1200 x 2400 mm (l x b x h)

Format: 1210x460 mm
Värmekonduktivitet λ_p : 0,036 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 1,46 kg CO₂ ekv/m²
 (A1-A3) för tjocklek 36 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		skivor/m ²	m ² /säck	säck/pall	m ² /pall
45	7164297	12	6,68	45	300,56
70	7164298	7	3,90	50	194,81
95	7164299	5	2,78	50	139,15

Ytterväggar - Fasadisolering



ISOVER Fasadskiva 30

Styv glasullsskiva för utvändig isolering på vindttät stomme. Isoleringen placeras bakom ventilerad fasad i ett heltäckande skikt och fixeras med ex. ISOVER Plastbricka och ISOVER Distanshylsa alt. ISOVER Termofix. Tillbehören finns samlade sist i avsnittet.

Format: 2700x1200 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,030 W/m°C
Brandreaktion: A2-s1,d0
Klimatpåverkan: 1,30 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 30 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
30	3564303003	10	32,40	4	129,60
50	3564305003	6	19,44	4	77,76
80	3564308003	4	12,96	4	51,84
100	3564310003	3	9,72	4	38,88



ISOVER Fasadskiva 30 Alu

Styv glasullsskiva med aluminiumfolie på en sida, för utvändig heltäckande isolering och vindsydd av trä- och stålregelstommar bakom ventilerad fasad. Isoleringen fixeras med distanshylsorna ISOVER Termofix (50-100 mm) eller ISOVER Isopigg (30 mm) Samtliga tillbehör finns sist i avsnittet.

Format: 2700x1200 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,030 W/m°C
Brandreaktion: A2-s1,d0
Klimatpåverkan: 2,00 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 30 mm och R-värde = 1,00 m² K/W
 *LCA-värde baserad på EPD för oklädd produkt samt uppskattat tillägg för ytskiktet



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
30	3564403003	10	32,40	4	129,60
50	3564405003	6	19,44	4	77,76
80	3564408003	4	12,96	4	51,84
100	3564410003	3	9,72	4	38,88



ISOVER Skalmursskiva 32

Glasullsskiva för utvändig isolering på vindttät stomme. Isoleringen placeras bakom ventilerad fasad av tegel eller annan fasadsten.

Format: 1200x600 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,032 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 0,71 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 32 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
50	3564505003	8	5,76	24	138,24
80	3564508003	5	3,60	24	86,40
100	3564510003	4	2,88	24	69,12
150	3564515003	3	2,16	24	51,84
170	3564517003	2	1,44	24	34,56



ISOVER Fasadboard 33

Styv glasullsboard för utvändig isolering, lämplig som köldbryggebrytare och vindskydd av trä- och stålregeltomme. Isoleringen placeras bakom ventilerad fasad. Kondensisolering. Vid skarvning används Skarvprofil se avsnitt Tillbehör.

Format: 2700x1200 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,033 W/m°C
Brandreaktion: A2-s1,d0



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
15	3562001503	10	32,40	7	226,80
20	3562002003	7	22,68	8	181,44



ISOVER Easy Fasadskiva 32

Styv glasullsskiva för utvändig isolering på vindtät stomme. Isoleringen placeras bakom ventilerad fasad. Tillbehör till Fasadskiva såsom distanshylsa ISOVER Isopigg finns sist i avsnittet.

Format: 1200x1200 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,032 W/m°C
Brandreaktion: A2-s1,d0



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal		Anm.
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall	
30	3563303003	20	28,80	4	115,20	Levereras endast i hel pall
50	3563305003	12	17,28	4	69,12	Levereras endast i hel pall

Ytterväggar – Fasadisoleringstillbehör



ISOVER Termofix – Distanshylsa och isolerhållare



Distanshylsa och isolerhållare i ett moment vid montering **Format:** Ø 40-60 mm av spikläkt över ISOVER Fasadskiva och ISOVER Skalmursskiva. Skruvas snabbt och lätt genom isoleringen med hjälp av skruvdragare och medföljande specialbits. Bedömd åtgång ca 4 st/m². Träskruv för att fixera isoleringen med hylsan ingår.

Artnr	Längd	Antal
	mm	st/kart.
3544911303	50	250
3544911403	80	250
3544911503	100	250



ISOVER IsoPigg – Distanshylsa och isolerhållare



Distanshylsa och isolerhållare i ett moment vid montering **Format:** Ø 40-70 mm av spikläkt över ISOVER Easy Fasadskiva och Fasadskiva 30 Alu, 30 mm. Bedömd åtgång ca 4 st/m².

Artnr	Längd	Antal
	mm	st/kart.
3544130000	30	200
3544130100	50	250



ISOVER Distanshylsa



Används som distans genom ISOVER Fasadskiva och ISOVER Skalmursskiva vid montering av spikreglar. **Format:** Ø 40 mm Bedömd åtgång: ca 4 st/m²

Artnr	Längd	Antal
	mm	st/kart.
3544103000	30	250
3544105000	50	250
3544108000	80	250
3544110000	100	250



ISOVER Plåtbricka



Används vid montering av ISOVER Fasadskiva, ISOVER Skalmursskiva och ISOVER Fasadboard. **Format:** Ø 50 mm
Bedömd åtgång: 6 st/m² vid väggmontage och ca 13 st/m² vid takmontage.
Håldiametern är 5,0 mm och brickans framsida är gul.

Artnr	Antal
	st/kart.
3544000200	500



ISOVER Plastbricka



Används vid montering av ISOVER Fasadskiva, ISOVER Skalmursskiva och ISOVER Fasadboard på vägg. Bedömd åtgång: 6 st/m². Håldiametern är 5,0 mm och brickan är gul.

Artnr	Antal
	st/kart.
3544000000	900



ISOVER Skarvprofil



För skarvning av ISOVER Fasadboard.
Beräknad åtgång: 1 lpm profil per m² fasadboard.

Format: Längd 2700 mm

Artnr	Antal	Anm.
	st/kart.	
3544301500	25	För 15 mm ISOVER Fasadboard 33
3544302000	25	För 20 mm ISOVER Fasadboard 33

Innerväggar - Ljudisolering mellan stålreglar



ISOVER Piano® Ljudskiva Stål c450

Glasull för luftljudsisolering i mellanväggar med stålreglar c450 mm. Tjocklekarna 95 och 120 mm är slitsade för att passa saxad stålregelstomme.

Luftflödesmotstånd AFR: 6 kPa·s/m²

Format: 1250x460 mm

Luftflödesmotstånd: 6kPa·s/m²

Brandreaktion: A1

Klimatpåverkan: 0,72 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 45 mm och ovan deklarerade värden



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal		Anm.
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall	
45	3561304503	20	11,50	20	230,00	
70	3561307003	12	6,90	20	138,00	
95	3561309503	10	5,75	20	115,00	Slitsad
120	3561312003	8	4,60	20	92,00	Slitsad



ISOVER Piano® Ljudrulle Stål c450

Glasull för luftljudsisolering i mellanväggar med stålreglar c450 mm. Luftflödesmotstånd Afr: 6 kPa·s/m²

Format: 15000x460 mm

Luftflödesmotstånd: 6kPa·s/m²

Brandreaktion: A1

Klimatpåverkan: 0,53 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 30 mm och ovan deklarerade värden



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Rullar/förp	m ² /förp	förp/pall	m ² /pall
30	3561203003	2	13,80	24	331,20



ISOVER Piano® Ljudskiva Stål c600


Glasull för luftljudsisolering i mellanväggar med stålreglar c600 mm. Tjocklek 95 mm är slitsade skivor för saxad stålregelstomme. Luftflödesmotstånd Afr: 6 kPa·s/m²

Format: Se tabell

Luftflödesmotstånd: 6kPa·s/m²

Brandreaktion: A1

Klimatpåverkan: 0,72 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 45 mm och ovan deklarerade värde



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal		Format
		Skivor/säck	m ² /säck	Säckar/pall	m ² /pall	mm
45	3561404503	20	15,25	20	305	Skiva, 1250x610
70	3561407003	14	10,68	20	213,6	Skiva, 1250x610
95	3561409503	10	7,63	20	152,6	Slitsad skiva, 1250x610



ISOVER Piano® Ljudrulle Stål c600

Glasull för luftljudsisolering i mellanväggar med stålreglar c600 mm. Luftflödesmotstånd Afr: 6 kPa·s/m²

Format: 15000x60 mm

Luftflödesmotstånd: 6kPa·s/m²

Brandreaktion: A1

Klimatpåverkan: 0,53 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 30 mm och ovan deklarerade värden



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Längder/Rulle	m ² /Rulle	Rullar/pall	m ² /pall
30	3561403003	2	18,30	24	439,20

Innerväggar och mellanbjälklag - Ljudisolering mellan träreglar

Ljudisolering i innerväggar och mellanbjälklag med träregelstomme, se produkter under ytterväggar - isolering mellan träreglar på sidan 7-9. För konstruktionslösningar, se www.isover.se.



ISOVER ULTIMATE Träregelskiva 39 c600



ULTIMATE för ljud- och brandisolering i mellanväggar med träreglar, c600 mm. Används i de fall ett ytterligare bidrag från isoleringen behövs för att möta ställda brandmotståndskrav. Pallstorlek 1200 x 1200 x 2400 mm (l x b x h)

Format: 1210x565 mm
Värmekonduktivitet λ_p : 0,039 W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 1,23 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 39 mm och R-värde =1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		skivor/m ²	m ² /säck	säck/pall	m ² /pall
95	7164266	6	4,10	36	147,67

Mellanbjälklag - Ljudisolering på bjälklag

Stegljudisolering ovanpå bjälklag, se ISOVER ROBUST Takboard på sidan 29. För konstruktionslösningar, se www.isover.se.

Fog- och drevningsprodukter



ISOVER Oplastat Drev

Glasullsremsa för drevning runt fönster, dörrar och mellan byggelement.

Format: Se tabell
Brandreaktion: A1



Tjocklek mm	Bredd mm	Längd lpm/remsa	Artnr	Antal	
				remсор/frp	lpm/frp
30	50	9,1	3580000101	23	209,30
30	100	9,1	3580000200	11	100,10



ISOVER Plastat Drev

Glasullsremsa plastad med polyetenfolie för drevning runt fönster, dörrar och mellan byggelement

Format: 10000x60 mm
Brandreaktion: NPd



Tjocklek mm	Bredd mm	Längd lpm/remsa	Artnr	Antal	
				remсор/frp	lpm/frp
20	60	10	3580220000	10	100,00



ISOVER Fogfiber

Ett fogtätningssystem i två steg för tätning runt fönster, dörrar och utfackningsväggar. Systemet består av en glasullsremsa som är plastad med polyetenfolie 20 mm och en oklädd glasullsremsa 30 mm tjock. Monteringsverktyg medföljer.

Format: 10000x60 mm
Brandreaktion: NPD



Tjocklek	Bredd	Längd	Artnr	Antal	
mm	mm	lpm/remsa		remsor/frp	lpm/frp
30	60	10	3580100100	10	100,00



ISOVER Tätfiber

Glasullsremsa inklädd med svart polyetenfolie för lufttätning och isolering mellan byggelement.

Format: Se tabell
Brandreaktion: NPD



Tjocklek	Bredd	Längd	Artnr	Antal	
mm	mm	lpm/remsa		remsor/frp	lpm/frp
20	95	10	3580200300	5	50,00
20	120	10	3580200400	5	50,00

Fog- och drevningsprodukter i konsumentförpackning



ISOVER Easy Dreva

Glasullsremsa för drevning runt fönster och dörrar. Monteringsverktyg medföljer. Konsumentförpackning. Levereras endast i förpackning om 20 st.

Format: 10000x60 mm
Brandreaktion: A1



Tjocklek	Bredd	Längd	Artnr	Antal	
mm	mm	lpm/remsa		remsor/frp	lpm/frp
30	300	10	3580010200	20	200



ISOVER Easy Foga

Ett fogtätningssystem i två steg för tätning runt fönster, dörrar och utfackningsväggar. Systemet består av en glasullsremsa plastad med polyetenfolie 20 mm och en oplastad glasullsremsa 30 mm tjock. Monteringsverktyg medföljer. Konsumentförpackning. Levereras endast i storförpackning om 10 set (1 st oplastad rulle + 1 st plastad rulle/frp)

Format: 10000x60 mm
Brandreaktion: NPD



Tjocklek	Bredd	Längd	Artnr	Antal	
mm	mm	lpm/remsa		remsor/frp	lpm/frp
20	300	10	3580210300	10	1,00

Fog- och drevningsprodukter



ISOVER ULTIMATE Drev

ULTIMATE-remsa för branddrevning runt fönster, dörrar och mellan byggelement.

Format: Se tabell
Brandreaktion: A1



Tjocklek	Bredd	Längd	Artnr	Antal		Format
mm	mm	lpm/remsa		remsor/frp	lpm/frp	mm
30	100	10	3588016100	11	110,00	10000x100
40	95	7,5	3588016002	12	90,00	7500x95 **



ISOVER ULTIMATE Tåtfiber

ULTIMATE-remsa inklädd med svart polyetenfolie för brandtätning, lufttätning och isolering mellan byggelement.

Format: Se tabell
Brandreaktion: NPD



Tjocklek	Längd	Artnr	Antal		Format
mm	lpm/remsa		remsor/frp	lpm/frp	mm
30	10	3580400100	5	50,00	10000x95 mm
40	7,5	3580400002	12	90,00	7500x95 mm **

Mark- och grundisolering

NYHET!



STYROFOAM™ 200 SL-A-N

XPS-cellplast som passar utmärkt till utkragnig eller andra applikationer där tryckhållfastheten är av mindre betydelse.

Format: 1185x585 mm


Värmekonduktivitet λ_D :

Tjocklek 50 mm = 0,033 W/m°C

Tjocklek 100 mm = 0,035 W/m°C

Brandreaktion: NPD

Klimatpåverkan: 8,31 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 100 mm och en densitet av 30 kg/m³



Tjocklek mm	Art.nr	Antal		Antal paket/pall	Anm.
		skivor/paket	m ² /paket		
50	3544913503	8	5,55	12	*
100	3544913603	4	2,77	12	*

* Levereras inom 10 arbetsdagar.

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.



STYROFOAM™ 250 SL-A-N

XPS-cellplast med falsad kant att använda som isolering av platta på mark, utvändig isolering av källarvägg, golv etc. Även för isolering av omvända tak i lättare konstruktioner med låg belastning. Långtidsbelastning max 90 kPa vid 2% deformation 50 år. SS-EN 1606.

Format: 1185x585 mm

Värmekonduktivitet λ_D :

Tjocklek 50-60 mm = 0,033 W/m°C

Tjocklek 70-80 mm = 0,034 W/m°C

Tjocklek 100 mm = 0,035 W/m°C

Brandreaktion: NPD

Klimatpåverkan: 8,31 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 100 mm och en densitet av 30 kg/m³




Tjocklek mm	Art.nr	Antal		Antal paket/pall	Anm.
		skivor/paket	m ² /paket		
50	3542005000	8	5,55	12	
60	3542006000	7	4,85	12	***
70	3542007000	6	4,16	12	
80	3542008000	5	3,47	12	*
100	3542010000	4	2,77	12	
100	3544913603	4	2,77	12	

* Levereras inom 10 arbetsdagar. *** Kontakta Kundservice för aktuell leveranstid.

Vi offererar gärna andra produkter och tjocklekar, kontakta Kundservice.

Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.



STYROFOAM™ 250 BE-A-N

XPS-cellplast i storformat med rak kant att använda som isolering av platta på mark, utvändig isolering av källarvägg, golv etc. Även för isolering av omvända tak i lättare konstruktioner med låg belastning. Långtidsbelastning max 90 kPa vid 2 % deformation 50 år. SS-EN 1606.

Format: 2400x600 mm

Värmekonduktivitet λ_D :

Tjocklek 50 mm = 0,033 W/m°C

Tjocklek 100 mm = 0,035 W/m°C

Brandreaktion: NPD

Klimatpåverkan: 8,31 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 100 mm och en densitet av 30 kg/m³



Tjocklek mm	Art.nr	Antal		Antal paket/pall	Anm.
		skivor/paket	m ² /paket		
50	3542031600	8	11,52	6	*
100	3542031000	4	5,76	6	*

* Levereras inom 10 arbetsdagar.

Vi offererar gärna andra produkter och tjocklekar, kontakta Kundservice.

Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.



STYROFOAM™ 300 SL-A-N

XPS-cellplast i storformat med falsad kant att använda som isolering av platta på mark, utvändig isolering av källarvägg, golv under kantbalk etc. Även för isolering av omvända tak med normal belastning. Långtidsbelastning max 140 kPa vid 2 % deformation 50 år. SS-EN 1606.

Format: 1185x585 mm / 2385x585 mm

Värmekonduktivitet λ_D :


Tjocklek 50-60 mm = 0,033 W/m°C

Tjocklek 70-80 mm = 0,034 W/m°C

Tjocklek 100 mm = 0,035 W/m°C

Brandreaktion: NPD

Klimatpåverkan: 8,86 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 100 mm och en densitet av 32 kg/m³



Tjocklek mm	Art.nr	Antal		Antal paket/pall	Format mm
		skivor/paket	m ² /paket		
50	3542105000	8	5,55	12	1185x585 *
50	3542405001	8	11,16	6	2385x585 *
60	3542406001	7	9,77	6	2385x585 ***
70	3542107000	6	4,16	12	1185x585 ***
70	3542407001	6	8,37	6	2385x585 ***
80	3542108000	5	3,47	12	1185x585 ***
80	3542408001	5	6,98	6	2385x585 ***
100	3542110000	4	2,77	12	1185x585 *
100	3542410001	4	5,58	6	2385x585 *

* Levereras inom 10 arbetsdagar. *** Kontakta Kundservice för aktuell leveranstid.

Vi offererar gärna andra produkter och tjocklekar, kontakta Kundservice.

Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.



STYROFOAM™ 300 BE-A-N

XPS-cellplast i storformat med rak kant att använda som isolering av platta på mark, utvändig isolering av källarvägg, golv under kantbalk etc. Även för isolering av omvända tak med normal belastning. Långtidsbelastning max 140 kPa vid 2 % deformation 50 år. SS-EN 1606. Tjocklek 20 och 30 mm är slipade.

Format: 2400x600 mm

Värmekonduktivitet λ_D :

Tjocklek 20-60 mm = 0,033 W/m°C

Tjocklek 70-80 mm = 0,034 W/m°C

Tjocklek 100 mm = 0,035 W/m°C

Brandreaktion: NPD

Klimatpåverkan: 8,86kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 100 mm och en densitet av 32 kg/m³



Tjocklek mm	Art.nr	Antal		Antal paket/pall	Anm.
		skivor/paket	m ² /paket		
20	3542302000	20	28,80	6	
30	3542303000	12	17,28	6	*
40	3542304000	10	14,40	6	***
50	3542305000	8	11,52	6	*
60	3542306000	7	10,08	6	***
70	3542307000	6	8,64	6	***
100	3542310000	4	5,76	6	*

* Levereras inom 10 arbetsdagar. *** Kontakta Kundservice för aktuell leveranstid.

Vi offererar gärna andra produkter och tjocklekar, kontakta Kundservice.

Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.



STYROFOAM™ 400 SL-A-N

XPS-cellplast i storformat med falsad kant. Att använda som isolering i mark med hög belastning. Långtidsbelastning max 180 kPa vid 2 % deformation 50 år. SS-EN 1606.

Format: 2385x585 mm

Värmekonduktivitet λ_D :

Tjocklek 50–60 mm = 0,033 W/m°C

Tjocklek 70–100 mm = 0,034 W/m°C

Tjocklek 100 mm = 0,035 W/m°C

Brandreaktion: NPD

Klimatpåverkan: 9,42 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 100 mm och en densitet av 34 kg/m³



Tjocklek mm	Art.nr	Antal		Antal paket/pall	Anm.
		skivor/paket	m ² /paket		
50	3542505001	8	11,16	6	*
60	3542506001	7	9,77	6	***
70	3542507001	6	8,37	6	***
80	3542508001	5	6,98	6	***
100	3542510001	4	5,58	6	*

* Levereras inom 10 arbetsdagar.

*** Kontakta Kundservice för aktuell leveranstid.

Vi offererar gärna andra produkter och tjocklekar, kontakta Kundservice.

Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.



STYROFOAM™ 500 SL-A-N

XPS-cellplast med falsad kant och mycket hög tryckhållfasthet. Används som isolering av till exempel industrigolv, flygplats, järnväg eller parkeringsdäck med hög lastpåverkan. Även för isolering av omvända tak i tyngre konstruktioner. Långtidsbelastning max 225 kPa vid 2 % deformation 50 år. SS-EN 1606.

Format: 1185x585 mm

Värmekonduktivitet λ_D :


Tjocklek 50–60 mm = 0,033 W/m°C

Tjocklek 70–100 mm = 0,034 W/m°C

Tjocklek 100 mm = 0,035 W/m°C

Brandreaktion: NPD

Klimatpåverkan: 10,52 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 100 mm och en densitet av 38 kg/m³



Tjocklek mm	Art.nr	Antal		Antal paket/pall	Anm.
		skivor/paket	m ² /paket		
50	3542205000	8	5,55	12	*
60	3542206000	7	4,85	12	***
80	3542208000	5	3,47	12	***
100	3542210000	4	2,77	12	*

* Levereras inom 10 arbetsdagar.

*** Kontakta Kundservice för aktuell leveranstid.

Vi offererar gärna andra produkter och tjocklekar, kontakta Kundservice.

Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.



STYROFOAM™ 700 SL-A-N

XPS-cellplast med falsad kant och mycket hög tryckhållfasthet. Används som isolering av till exempel industrigolv, flygplats, järnväg eller parkeringsdäck med hög lastpåverkan. Även för isolering av omvända tak i tyngre konstruktioner. Långtidsbelastning max 250 kPa vid 2 % deformation 50 år. SS-EN 1606.

Format: 1185x585 mm


Värmekonduktivitet λ_p :

Tjocklek 50 mm = 0,033 W/m°C

Tjocklek 80 mm = 0,034 W/m°C

Brandreaktion: NPD

Klimatpåverkan: 11,63 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 100 mm och en densitet av 42 kg/m³



Tjocklek mm	Art.nr	Antal		Antal paket/pall	Anm.
		skivor/paket	m ² /paket		
50	3544909200	8	5,55	12	***
80	3544909300	5	3,47	12	***

*** Kontakta Kundservice för aktuell leveranstid.

Vi offererar gärna andra produkter och tjocklekar, kontakta Kundservice.

Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.

Dränerande isolering utvändigt källarvägg



PERIMATE™ DI-A-N

XPS-cellplast med fiberduk och dräneringsspar på en sida för utvändig isolering av källarvägg etc. Produkten har falsad kant.

Format: 1185x585 mm

Värmekonduktivitet λ_p :

Tjocklek 50 mm = 0,033 W/m°C


Tjocklek 80 mm = 0,034 W/m°C

Tjocklek 100 mm = 0,036 W/m°C

Brandreaktion: NPD

Klimatpåverkan: 8,86 kg* CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 100 mm och en densitet av 32 kg/m³

*Exklusive ytskikt



Tjocklek mm	Art.nr	Antal		Antal paket/pall	Anm.
		skivor/paket	m ² /paket		
50	3542605001	8	5,55	12	*
80	3542608001	5	3,47	12	***
100	3542610001	4	2,77	12	*

* Levereras inom 10 arbetsdagar. *** Kontakta Kundservice för aktuell leveranstid.

Vi offererar gärna andra produkter och tjocklekar, kontakta Kundservice.

Tillägget -N i produktnamnet betyder "No flame retardant" vilket innebär att inget flamskyddsmedel (brom) tillsätts produkterna.

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.

Mark- och grundisolering, tillbehör



FOAMLOCK™

Fixeringsvinge av polypropenplast för låsning av STYRO-FOAM™ skivskarvar. Normal åtgång 2 st/skiva.

Format: 200x50 mm

Artnr	Antal st/kart
3542700100	400

™ Varumärke som tillhör DDP Specialty Electronic Materials US, Inc ("DDP") eller dess dotterbolag.



Övrig isolering



ISOVER Winter Mat – Vinter- och Betongmatta



Svetsad glasullmatta inklädd med en slitstark folie med en sträv yta som hindrar att mattan glider ur position. Används som tillfälligt frostskydd över nygjuten betong, för att förhindra tjälnedträngning före schaktning, skydd av byggnadsmaterial, utgrävda tomter och diken.

Format: 3000x1200 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,034 W/m°C
Brandreaktion: F
Klimatpåverkan: 0,43 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3)* för tjocklek 34 mm och R-värde =1,00 m² K/W
 *Exklusive beklädnad



Tjocklek mm	Artnr	Antal				Anm.
		m ² /matta	Mattor/kart.	Kart./pall	m ² /pall	
50	3544911804	3,60	6	4	86,40	Levereras endast i hel pall

Övrig isolering



ISOVER Golvsystemskiva Alu



Glasull med mikroperforerad aluminiumfolie på en sida för värme- och ljudisolering till uppreglade golvsystem.

Format: 1200x555 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0,032 W/m°C
Brandreaktion: A2-s1,d0



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Antal	
		Skivor/säck	m ² /säck	Säck/pall	m ² /pall
35	3563065404	10	6,66	16	106,56
45	3563065504	8	5,33	16	85,248
70	3563065604	5	3,33	16	53,28
95	3563065704	4	2,66	16	42,624

Lufttätet och fuktsäkerhet



ISOVER Plastfolie 0,20 dubbelvikt



Polyetenfolie att använda som luft- och ångspärr i väggar, golv och tak. Produkten är dubbelvikt. Ånggenomgångsmotståndet är 5,2 x 10⁶ s/m.

Format: 25000x2700 mm
Brandreaktion: F



Artnr	Antal
	m ² /rulle
3544400000	67,50



ISOVER Plastfolie 0,20 ovikt

Polyetenfolie att använda som luft- och ångspärr i väggar, golv och tak. Produkten är ovikt. Ånggenomgångsmotståndet är $5,2 \times 10^6$ s/m.

Format: 50000x2700 mm
Brandreaktion: F



Artnr	Antal
	m ² /rulle
3544400100	135,00




ISOVER Vario® TightTec X och I

Äldlingsbeständig polyetenfolie för hörntätningar i anslutning mellan yttervägg och fönster eller dörr samt innerhörn mellan yttervägg och tak eller golv. Ånggenomgångsmotståndet är $3,1 \times 10^6$ s/m.

Format: 200x400 mm
Brandreaktion: F



Artnr	Antal	Anm.
	st/kart.	
3544906000	60	TightTec X - Fönster-/dörrhörn. Levereras endast i hela kart.
3544906200	60	TightTec I - Innerhörn, anslutning tak/golv-vägg. Levereras endast i hela kart.



ISOVER Vario® Xtra

Non-wovenförstärkt polyamidfolie att använda som lufttätning och ångbroms i väggar, golv och tak i byggnader med låg eller normal fuktighet. Ånggenomgångsmotståndet varierar: ca 800×10^3 s/m vid låg och ca 12×10^3 s/m vid hög relativ luftfuktighet. Vid skarvning används ISOVER Vario® Xtra Tape finns sist i avsnittet. Kan även beställas i storformat 3,2 x 80 m (Vario Xtra XL), kontakta Kundservice.

Format: 40000x1500 mm
Brandreaktion: E
Klimatpåverkan: 0,47 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för 1,00 m² med ett Sd-värde av 0,3 till 0,25 m



Artnr	Antal
	m ² /rulle
3544909700	60




ISOVER Vario® Syllisolering

Tättningslist av svart EPDM cellgummi att använda som luft- och kapillärbrytande tätning mellan syll och grund samt mellan byggelement. Total tjocklek 10 mm, godstjocklek 2 mm.

Format: Längd 25000 mm



Bredd	Artnr	Längd	Antal		Regelbredd
mm		lpm/rulle	rullar/kart.	lpm/kart.	mm
100	3543810000	25	6	150	70/95
150	3543815000	25	6	150	120/145
170	3543817000	25	5	125	170
200	3543820000	25	5	125	195



ISOVER Vario® Stos



Flexibel EPDM-duk med starkt häftande akryltejp för luft- och ångtätning vid genomföringar. ISOVER Vario® Stos 195, Ø 70-80 mm för eldosa och -rör och mindre genomföringar samt ISOVER Vario® Stos 285, Ø 63-200 mm för ventilationskanaler och dyl. 100-200 mm.

Format: 195 x195 mm / 285 x 285 mm

Artnr	Antal	Anm.
	Stosar/påse	
3537500100	10	ISOVER Vario® Stos 195 för eldosa
3537500200	5	ISOVER Vario® Stos 285 för ventilationskanaler



ISOVER VEMPRO™ Vindskydd



Non-wovenförstärkt polypropenduk. Diffusionsöppet samt luft- och vattentätt vindskydd för isolerad regelstomme. Robust och rivstarkt. Ånggenomgångsmotstånd $0,8 \times 10^{-3}$ s/m. Vattentäthet: W1.

Format: Se tabell mm
Brandreaktion: NPD



Artnr	Antal	Format
	m ² /rulle	mm
3544600400	35,50	25000x1300
3544600200	68,50	25000x2740



ISOVER VEMPRO™ Vindskyddsremsa



Non-wovenförstärkt polypropenduk. Diffusionsöppet samt luft- och vattentätt vindskydd för isolerad regelstomme. Robust och rivstarkt. Ånggenomgångsmotstånd $0,8 \times 10^{-3}$ s/m. Vattentäthet: W1.

Format: 50000x200 mm
Brandreaktion: NPD



Artnr	Antal	
	lpm/rulle	rullar/kart.
3544600903	50	4



ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak



Non-wovenförstärkt polypropenduk. Diffusionsöppet samt luft- och vattentät underlagsduk för montering tvärs över takstolar. Robust och UV-beständig samt genomtrampnings-säker enligt Arbetsmiljöverket vid montering enligt anvisning. Ånggenomgångsmotstånd: $1,2 \times 10^{-3}$ s/m. Vattentäthet: W1.

Format: 30000x1500 mm
Brandreaktion: NPD



Artnr	Antal
	m ² /rulle
3544600600	45,00



ISOVER Vario® MultiTape



Flexibel enkelhäftande tejp med skyddspapper på baksidan, för skarvning av ISOVER Vario® Xtra och ISOVER Plastfolie. **Format:** 20000x60 mm

Artnr	Antal lpm/rulle	Antal rullar/kart.	Anm.
560070	25	10	Lev endast i hela kart.



ISOVER Vario® MultiTape SL



Enkelhäftande, bred och flexibel tejp med hög häftförmåga och tvådelat skyddspapper för lufttätning av skarvar mellan folier samt vid genomföringar och i hörn. **Format:** 25000x60 mm

Artnr	Antal lpm/rulle	Antal Rullar/kart.	Anm.
560061	25	10	Lev endast i hela kart.



ISOVER Vario® Xtra Tape



Enkelhäftande bred och flexibel tejp med skyddspapper på baksidan, för skarvning av ISOVER Vario® Xtra och ISOVER Plastfolie. Skyddspappret har ett övermått på båda sidor, vilket gör det lätt att avlägsna. **Format:** 20000x60 mm

Artnr	Antal lpm/rulle	Antal Rullar/kart.	Anm.
560122	20	10	Lev endast i hela kart.



ISOVER Vario® Bond



Högrepresterande, lufttät och överspacklingsbar skarvtejp för fönster, dörrar och andra anslutningar mellan trä- och betong eller murverk. **Format:** Längd 25000 mm

Artnr	Bredd mm	Antal lpm/rulle	Antal Rullar/kart.
3544912703	75	25	8
3544912603	150	25	4



ISOVER Vario® SilverFast



Enkelhäftande bred och flexibel tejp med hög häftförmåga och skyddspapper på baksidan för skarvning av utvändigt tätskikt, t.ex. ISOVER VEMPRO™ Vindskydd. **Format:** 25000x60 mm

Artnr	Antal	Antal	Anm.
	lpm/rulle	Rullar/kart.	
3544906500	25	10	Lev endast i hela kart.



ISOVER Vario® Patch



Enkelhäftande tejpark med skyddspapper för tätning av större hål på ISOVER Vario® Xtra och ISOVER Plastfolie. Produkten är en 25 meters rulle med 104 förperforerade tejpark. **Format:** 240x240 mm

Artnr	Antal	Antal	Anm.
	Ark/rulle	Rullar/kart.	
3544906400	104	2	Lev endast i hela kart.




ISOVER Vario® XtraFit



2-komponentlim och tätningsmassa baserat på modifierat akryldispersion för lufttätning vid skarv mellan bl.a. ISOVER Vario® Xtra och andra byggnadsdelar.

Artnr	Antal	Anm.
	tuber/kart.	
560123	12	Lev endast i hela kart.



ISOVER Butylband



Dubbelhäftande band av butylgummi för tätning av skarvar i ISOVER Vario® Xtra, ISOVER Plastfolie och ISOVER VEMPRO™ Vindskydd. Även för spikhålstätning av ISOVER VEMPRO™ R+ Underlagstak vid anslutning av ströläkt. Tjocklek 1,5 mm. **Format:** 20000x20 mm

Artnr	Antal	Anm.
	rullar/kart.	
3544600700	4	Lev endast i hela pkt



ISOVER ROBUST Takskira

ISOVER ROBUST Takskira är en glasullsskira som används som utvändig tvåskikts- eller enskiktsisolering av tak. Läggs i kombination med ISOVER ROBUST Takboard alternativt som enskiktslösning i kombination med de större tjocklekarna i toppen. Pallformat 1800 x 1200 mm, vikt ca 220 kg/pall. Pallen är försedd med en plasthuva. ISOVER PlusPac är uppbyggd av samma isolering som ligger på pallen, dvs fötterna kan användas som isolering likvärdigt med skivorna på pallen.

Format: 1200x900 mm

Värmekonduktivitet λ_p :

Tjocklek 50–70 mm = 0,037 W/m°C

Tjocklek 90–150 mm = 0,038 W/m°C

Brandreaktion: A2-s1,d0

Klimatpåverkan: 3,70 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 38 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Anm.
		Skivor/pall	m ² /pall	
50	3517705010	48	54,00	
60	3517706010	40	44,64	
70	3518507010	32	36,00	
90	3517709010	26	29,52	
100	3518510010	22	25,20	
120	3518512010	20	22,32	
150	3517715010	16	18,00	



ISOVER ROBUST Takboard

Glasullsskira för användning som ett lastfördelande övre isolerskikt vid utvändig isolering av tak i flera skikt. Kan även användas till stegljudsskira på mellanbjälklag. Pallformat 2400 x 1200 mm, vikt ca 400 kg/pall och ca 60 kg/paket. Pallen är försedd med en plasthuva.

Format: 2400x1200 mm

Värmekonduktivitet λ_p : 0,033 W/m°C

Brandreaktion: A2-s1,d0



Tjocklek mm	Artnr	Antal		Anm.
		Skivor/Kolli	m ² /kolli	
15	3562101503	70	201,60	Lösa skivor på hel pall med huva
20	3562102003	7	20,16	Paket, säljs styckvis (10 st per pall)
20	3562102013	56	161,28	Lösa skivor på hel pall med huva
30	3562103003	35	100,80	Lösa skivor på hel pall med huva

Låglutande tak – Stavar




ISOVER ROBUST Stav i Glasull

Formskurna glasullsstavar för värme- och luftljudsisolering i profilbottnar på trapetsprofilerad plåt. Densiteten är ca 30 kg/m³ och Stavlängden är 1200 mm.

Format: Se tabell

Värmekonduktivitet λ_D : 0,037 W/m°C

Brandreaktion: A2-s1,d0



Art.nr.	Profildimensioner				l (mm)	Antal		Anm.
	Placering	h (mm)	a/d (mm)	c/b (mm)		lpm/frp	Täckyta/paket	
3587250580	Ner	127	75	199	1200	14,40	4,61	* Arcelor TP 127
3587250570	Upp	127	245	121	1200	10,80	3,46	* Arcelor TP 127
3587250560	Ner	128	115	234	1200	10,80	3,35	* Areco TP 128
3587250230	Upp	128	195	76	1200	10,80	3,35	* Areco TP 128
3587250120	Ner	115	56	163	1200	14,40	3,53	* Lindab LTP 115
3587250110	Upp	115	189	82	1200	14,40	3,53	* Lindab LTP 115
3587250190	Ner	68	79	123	1200	30,00	5,61	* Plannja 70
3587250200	Upp	68	108	65	1200	30,00	5,64	* Plannja 70
3587250710	Ner	128	111	235	1200	10,80	3,35	* Ruukki T 130
3587250720	Upp	128	199	75	1200	14,40	4,46	* Ruukki T 130
3587250380	Ner	72	76	132	1200	30,00	5,85	* Ruukki T 70
3587250370	Upp	72	119	63	1200	30,00	5,85	* Ruukki T 70

*Levereras inom 14 arbetsdagar. För orderkvantiteter under 100 löpmeter/artikel och ordertillfälle tillkommer en ställkostnad motsvarande 50% av löpmeterkostnaden




ISOVER ROBUST Stav i ULTIMATE

Formskurna ULTIMATE-stavar för värme-, brand- och luftljudsisolering i profilbottnar på trapetsprofilerad plåt. Densiteten ca 20 kg/m³ och stavlängden är 1210 mm.

Format: Se tabell

Värmekonduktivitet λ_D : 0,037 W/m°C

Brandreaktion: A1



Art.nr.	Profildimensioner				l (mm)	Antal		Anm.
	Placering	h (mm)	a/d (mm)	c/b (mm)		lpm/frp	Täckyta/paket	
3588510333	Ner	127	75	199	1210	14,52	4,65	* Arcelor TP 127
3588510323	Upp	127	245	121	1210	10,89	3,48	* Arcelor TP 127
3588510683	Ner	128	115	234	1210	10,89	3,38	* Areco TP 128
3588510673	Upp	128	195	76	1210	14,52	4,50	* Areco TP 128
3588510163	Ner	115	56	163	1210	14,52	3,56	* Lindab LTP 115
3588510153	Upp	115	189	82	1210	14,52	3,56	* Lindab LTP 115
3588510213	Ner	68	79	123	1210	30,25	5,66	* Plannja 70
3588510223	Upp	68	108	65	1210	30,25	5,69	* Plannja 70
3588510633	Ner	130	111	235	1210	10,89	3,38	* Ruukki T 130
3588510693	Upp	130	199	75	1210	14,52	4,50	* Ruukki T 130
3588510233	Ner	72	76	132	1210	30,25	5,90	* Ruukki T 70
3588510243	Upp	72	119	63	1210	30,25	5,90	* Ruukki T 70

*Levereras inom 14 arbetsdagar. För orderkvantiteter under 100 löpmeter/artikel och ordertillfälle tillkommer en ställkostnad motsvarande 50% av löpmeterkostnaden



ISOVER FireProtect® 150



Oklädd skiva av stenu. Användningsområde: Brandskydd av bärande stålkonstruktioner.

Förpackning: 1200 x 1000: Pallstorlek 1200 x 1000 mm.

Förpackning: 1200 x 600: Krympplastpaket på engångspall med dim. 1200 x 1200 mm. Krympplastad. Värmekonduktivitet λ_D vid 10°C: Tjocklek 20-60 mm = 0,037 W/m°C, 80 mm = 0,039 W/m°C. CE-märkt. P-märkt. Euroklass: A1. Godkänd för brandisolering av bärande stålkonstruktioner, Europeisk Teknisk Bedömning (ETA 14/0415) Skruv till ISOVER FireProtect® 150 finns under avsnitt Tillbehör.

Format: Se tabell mm

Värmekonduktivitet λ_D : W/m°C

Brandreaktion: A1

Klimatpåverkan: 6,71 kg CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 37 mm och R-värde = 1,00 m² K/W



Tjocklek	Artnr	Antal		Antal		Format	Anm.
mm		Skivor/förp	m ² /förp	Förp/pall	m ² /pall	mm	
20	3546002011	60	72,00	1	72,00	1200x1000	
20	3546030000	12	8,64			1200x600	10 paket/pall
25	3546002511	48	57,60	1	57,60	1200x1000	*
30	3546003011	40	48,00	1	48,00	1200x1000	
30	3546030100	7	5,04			1200x600	12 paket/pall
40	3546004011	30	36,00	1	36,00	1200x1000	*
50	3546005011	24	28,80	1	28,80	1200x1000	
50	3546030200	4	2,88			1200x600	12 paket/pall
60	3546006011	20	24,00	1	24,00	1200x1000	**
80	3546008010	14	16,80	1	16,80	1200x1000	**

* Levereras inom 10 arbetsdagar.

** Beställningsvara. Kontakta Kundservice.



ISOVER FireProtect® Screw



Skruv till ISOVER FireProtect® skiva. Förzinkat stål. Skruvens längd ska vara minst dubbla isolertjockleken. Godkänd för brandisolering av bärande stålkonstruktioner, Europeisk Teknisk Bedömning (ETA 14/0415)

Format: Ø 20 mm



Längd	Artnr	Antal	Anm.
mm		st/kart.	
40	3544804000	1000	
60	3544806000	1000	
70	3544807000	1000	
80	3544808000	1000	
90	3544809000	500	
100	3544810000	500	
120	3544812000	500	
130	3544813000	500	
160	3544816000	200	**

** Beställningsvara. Kontakta Kundservice.



ISOVER Brand/Lastskiva 140



Stenull för brand- och värmeisolering. Isolering vid mot-gjutning, värmeisolering av ventilationskanaler. Isolering av ugnar, pannor, cisternar m.m. Tryckhållfasthet 20 kPa vid 10 % deformation. Högsta anv. temp 150°C med bibehållen tryckhållfasthet. 700 °C om skivan ej bär last. Förpackning: Krypplastförpackning på pall. Pallstorlek 1800 x 1200 mm, vikt ca 400 kg. Typgodkänd för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. (Tg 3604/82)

Format: 1200x600 mm
Värmekonduktivitet λ_D : 0.037 W/m°C
Brandreaktion: A1



Tjocklek	Artnr	Antal		Antal	
mm		Skivor/förp	m²/förp	Förp/pall	m²/pall
50	3545805000	5	0,72	12	43,20
50	3545805010	5	0,72	12	43,20

Teknisk Isolering – Brandisolering



U Protect Slab 4.0 Alu1



Skiva av ULTIMATE med glastrådsförstärkt aluminiumfolie på en sida. Med hög ytfinish och möjlighet till diffusionstättning. Användningsområde: Värme-, kondens- och brandisolering av rektangulära ventilationskanaler och branddörrar m.m. Euroklass: A1. Högsta användningstemperatur 400°C. Förpackning: Krypplastpaket. Paket på engångspall med dim. 1200 x 1200 mm. Krypplastad. CE-märkt. Typgodkänd för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. (Tg 3604/82)

Format: 1200x600 mm
Värmekonduktivitet λ_D : W/m°C
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 4,60 kg* CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 31 mm och R-värde =1,00 m² K/W
*Exklusive ytskikt och nät



Tjocklek	Artnr	Antal		Antal		Förp.	Anm.
mm		Skivor/förp	m²/förp	Förp/pall	m²/pall		
30	7159992	13	9,36	12	112,32	Hög pall	** 9 pallar
40	7159993	10	7,2	12	86,40	Hög pall	
50	7159995	8	5,76	12	69,12	Hög pall	** 9 pallar
60	7159996	6	4,32	12	51,84	Hög pall	
70	7159997	5	3,6	12	43,20	Hög pall	** 10 pallar
80	7159998	5	3,6	12	43,20	Hög pall	** 9 pall
90	7160098	4	2,88	12	34,56	Hög pall	
100	7159999	4	2,88	12	34,56	Hög pall	** 9 pall

** Beställningsvara. Kontakta Kundservice.

Deklarerad värmekonduktivitet enl. SS-EN ISO 13787:

Medeltemp °C	10	50	100	150	200	300	400
λ -värde W/m·°C	0,031	0,035	0,040	0,047	0,054	0,072	0,096

Gällande typgodkännande för utvändig brandisolering av ventilationskanaler; Efter årsskiftet ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN 1366-1, nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder. I samband med detta så utgår typgodkännande Tg 3604/82 då det är baserat på äldre provningsmetoder. Projekt som har projekterats eller påbörjats innan årsskiftet kan färdigställas med produkter godkända enligt nuvarande godkännanden och projekteringsanvisningar. ISOVER lanserar därför en ny generation brandisolering för ventilationskanaler – U Protect 4.0 Black – med nya produkter som är testade och uppfyller de nya kraven enligt EN 1366-1.



U Protect Wired Mat 2.0 V1



ULTIMATE-nätmatte med varmförzinkat 25 mm trådnät och komfortyttskikt mellan ull och nät. Användningsområde: Brand- och värmeisolering av ventilationskanaler. Isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m m. Euroklass: A1. Högsta användningstemperatur: 400°C. Trådnätet 300°C. Ytbeklädnaden: 100°C. Vid högre temperaturer kan missfärgning ske. Förpackning: Plastsäck. Totalt 18 mattor/pall. Sträckfilmad. CE-märkt. Speciallängd, för att minska spill, anpassad efter kanaldimension, offereras på begäran. Typgodkänd för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. (Tg 3604/82) Typgodkänd för isolering av rök- och avgaskanaler (Tg 0026/08).

Format: Se tabell (bredd 600 mm)
Värmekonduktivitet λ_p : Se tabell
Brandreaktion: A1
Klimatpåverkan: 4,60 kg* CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 31 mm och R-värde =1,00 m² K/W
 *Exklusive ytskikt och nät



Tjocklek	Artnr	Antal	Antal	Längd	Anm.
mm		m ² /förp	m ² /pall	mm	
30	7915132	6,30	113,4	10500	
40	7915142	4,74	85,32	7900	**
50	7915152	3,78	68,04	6300	
60	7915162	3,12	56,16	5200	
70	7915172	2,70	48,6	4500	**
80	7915182	2,34	42,12	3900	
90	7915192	2,10	37,8	3500	**
100	7915102	1,86	33,48	3100	
120	7915112	1,56	28,08	2600	

** Beställningsvara. Kontakta Kundservice.

Deklarerad värmekonduktivitet enl. SS-EN ISO 13787:

Medeltemp °C	10	50	100	150	200	300	400
λ -värde W/m·°C	0,031	0,036	0,041	0,049	0,057	0,078	0,104

Gällande typgodkännande för utvändig brandisolering av ventilationskanaler; Efter årsskiftet ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN 1366-1, nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder. I samband med detta så utgår typgodkännande Tg 3604/82 då det är baserat på äldre provningsmetoder. Projekt som har projekterats eller påbörjats innan årsskiftet kan färdigställas med produkter godkända enligt nuvarande godkännanden och projekteringsanvisningar. ISOVER lanserar därför en ny generation brandisolering för ventilationskanaler – U Protect 4.0 Black – med nya produkter som är testade och uppfyller de nya kraven enligt EN 1366-1.



U Protect Wired Mat 2.0 Alu1



Nätmatte av ULTIMATE med varmförzinkat 25 mm trådnät och glasträdsförstärkt aluminiumfolie mellan ull och nät. Användningsområde: Brand- och värmeisolering av ventilationskanaler. Isolering av rörledningar, behållare, ugnar, pannor m.m. Euroklass: A1. Högsta användningstemperatur: 400°C. Trådnätet 300°C. Förpackning: Plastsäck. Totalt 18 mattor/pall. Sträckfilmad. CE-märkt. Speciallängd, för att minska spill, anpassad efter kanaldimension, offereras på begäran. Typgodkänd för utvändig brandisolering av ventilationskanaler. (Tg 3604/82) Typgodkänd för isolering av rök- och avgaskanaler (Tg 0026/08).

Format: Se tabell (bredd 600 mm)

Värmekonduktivitet λ_D : Se tabell

Brandreaktion: A1

Klimatpåverkan: 4,60 kg* CO₂ ekv/m² (A1-A3) för tjocklek 31 mm och R-värde =1,00 m² K/W

*Exklusive ytskikt och nät



Tjocklek	Artnr	Antal	Antal	Längd	Anm.
mm		m ² /förp	m ² /pall	mm	
30	7915131	6,30	113,40	10500	
40	7915141	4,74	85,32	7900	**
50	7915151	3,78	68,04	6300	
60	7915161	3,12	56,16	5200	
70	7915171	2,70	48,60	4500	**
80	7915181	2,34	42,12	3900	
90	7915191	2,10	37,80	3500	**
100	7915101	1,86	33,48	3100	
120	7915111	1,56	28,08	2600	

** Beställningsvara. Kontakta Kundservice.

Deklarerad värmekonduktivitet enl. SS-EN ISO 13787:

Medeltemp °C	10	50	100	150	200	300	400
λ -värde W/m·°C	0,031	0,036	0,041	0,049	0,057	0,078	0,104

Gällande typgodkännande för utvändig brandisolering av ventilationskanaler; Efter årsskiftet ska samtliga godkännanden vara testade enligt EN 1366-1, nu gällande europeiska provningsmetoder och klassificeringsstandarder. I samband med detta så utgår typgodkännande Tg 3604/82 då det är baserat på äldre provningsmetoder. Projekt som har projekterats eller påbörjats innan årsskiftet kan färdigställas med produkter godkända enligt nuvarande godkännanden och projekteringsanvisningar. ISOVER lanserar därför en ny generation brandisolering för ventilationskanaler – U Protect 4.0 Black – med nya produkter som är testade och uppfyller de nya kraven enligt EN 1366-1.

Övriga verktyg och tillbehör



ISOVER Isolerkniv

För kapning av mineralullsprodukter. För lätta och styva produkter. Samtliga har tandat blad. Mini används vid t.ex håltagning för eldosor, Midi är den mest universella kniven, Maxi används vid tjocka produkter.

Längd	Artnr	Antal	Anm.
mm		Knivar/kart.	
210	3544200200	6	Mini
280	3544200000	6	Midi
360	3544200100	6	Maxi



ISOVER Skärbord

Måttgraderat bord för noggrann kapning av mineralullsprodukter. Hopfällbart. Vikt 14 kg exkl tillbehör. Levereras med skärbordskniv.

Format: Längd 1250 mm

Artnr
3543900600



ISOVER Skärbordskniv

Skärbordskniv för kapning av mineralullsprodukter. För både lätta och styva produkter.

Artnr.
3544200700

Anmäl dig här!



Besök vår hemsida för mer information om isolering!

www.isover.se

Håll dig uppdaterad med ISOVERs nyhetsbrev

Varje kvartal skickar vi ut samlad information till våra kunder med det senaste från branschen och inom hållbart byggande. Ett separat utskick med inriktning mot Teknisk isolering och ett annat med fokus på Byggisolering. Här kan du läsa om brandsäkra och smarta lösningar, ny teknik och lära mer om våra energieffektiva isolerprodukter i mineralull. Vi bevakar även nya branschregler och krav som kan vara värdefullt för dig att känna till. Vi gör även reportage med intressanta projekt och intervjuar olika aktörer. Missa inte detta!

Anmäl dig enklast via vår hemsida: www.isover.se/nyhetsbrev



Saint-Gobain Sweden AB • ISOVER

267 82 Billesholm • Sverige

Tel 042-840 00

www.isover.se