

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



ND14 KALLAVFETTNING

Alkalitvätt & avfettning i koncentrat

- Löser olja, fett, proteiner och annan smuts
- Användbar på målade ytor, metallytor och minerala underlag
- Koncentrerad formula, kan spädas 1:20
- Kan användas som tillsats vid högtryckstvättning
- Ej brandfarlig, närmast luktfri

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

ND14 ALKALITVÄTT

PRODUKTBESKRIVNING

Alkalisk kallavfettning i koncentrat.

EGENSKAPER

Löser olja och feta föroreningar, sot, proteiner och annan smuts – luktfri – ej brandfarlig – mycket dryg

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

ND14 används för avfettning och rengöring av målade ytor, metallytor eller minerala underlag. ND14 kan med fördel användas som s.k. alkalitvätt innan målning. Produkten kan användas i koncentrat för rengöring av kraftigt nedsmutsade ytor eller utspädd vid lätt förorenade underlag. Produkten kan appliceras med svamp, styv nylonborste eller kvast men även användas som alkalitillsats vid högtryckstvättning med vatten.

TEKNISK DATA

Densitet: 1,18 kg/l

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

Vid spädning 1:20 (koncentration ca 5 %) räcker 5 liter koncentrerad ND14 till rengöring av minst 500 m².

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk åtgång kan variera beroende på användningssätt, typ av förorening, temperatur och luftfuktighet, underlagets form m.m.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Skaka dunken väl innan användning. Torka eller skrapa bort lös smuts, fett, olja och mögel. Applicera koncentrerad eller utspädd (för allmän rengöring räcker vanligen 3 – 5 % koncentration) med svamp, trasa, borste eller kvast. Låt ND14 verka några minuter, bearbeta vid behov ytan med borste, och efterskölj genom högtryckstvättning med vatten (min. 20 MPa tryck vid munstycket). Notera: vid koncentration > 5 % måste ytan eftersköljas med hetvatten (> 70 °C vid munstycke). ND14 kan även användas som alkalitillsats vid högtryckstvättning. Till sätt max. 2 % koncentration och efterskölj med rent vatten. Låt ytan torka innan vidare behandling.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Temperatur mellan 5 och 30 °C.

Undvik användning på heta ytor eller i starkt solsken för att inte produkten ska torka fast.

NOTERA

Vid användning på aluminium, förzinkad eller anodiserad metall krävs mycket noggrann eftersköljning. ND14 kan verka etsande på lackerade ytor och fönsterglas. Skydda mot stänk, använd ej som fönstertvätt.

SÄKERHET

pH-värde: 12

VOC-halt: 92 g/l

Säkerhetsinformation:

Produkten kan orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon.

Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

LAGRINGSUGLIGHET

2 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:
Induf AB
Box 269
561 23 Huskvara
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se