

FUKT- & YTTOLERANT ROSTGRUNDFÄRG, ART. NR 769**BESKRIVNING**

RUST-OLEUM® Fukt- & Yttolerant Rostgrundfärg, art. nr 769 är baserad på en speciell fiskoljeinnehållande alkydharts. Produkten innehåller rostskyddspigment och är bly- och kromatfri.

**REKOMMENDERAD
ANVÄNDNING**

RUST-OLEUM 769 är speciellt utvecklad för applicering på manuellt rengjorda, rostiga stålunderlag. RUST-OLEUM 769 är primärt avsedd för penselapplicering men kan även rollerappliceras eller sprutas.
RUST-OLEUM 769 kan appliceras på lätt fuktiga underlag och skyddar, övermålade med ett andra skikt RUST-OLEUM Grundfärg art. nr 1060/1080 och/eller RUST-OLEUM ALKYTHANE®, system 7500 Toppfärg, under lättare industriella exponeringsförhållanden.

TEKNISK DATA

Ytfinish:	matt		
Kulör:	röd		
Densitet:	1,33 kg/liter		
Torrhalt:	50,3 (vol)%		
Viskositet:	76 - 78 KU / Krebs Stormer Enheter vid 20°C		
Rekommenderad filmtjocklek:	35my torrt, lika med 70my vått		
Torktider:	vid 20°C/50% rel. luftfuktighet	vid 10°C/60% rel. luftfuktighet	vid 30°C/50% rel. luftfuktighet
Dammtorr:	4 timmar	16 timmar	3 timmar
Hanteringsbar:	8 timmar	24 timmar	6 timmar
Övermålningsbar:	efter 24 timmar	efter 36 timmar	efter 24 timmar
Full hårdhet:	8 dagar	14 dagar	6 dagar
Värmeresistens:	120°C (torr värme)		

TÄCKFÖRMÅGA

Teoretisk: 14,5 m²/liter vid 35my torrt
Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och materialsvinn vid applicering.

YTFÖRBEHANDLING

Avlägsna fett, olja och alla andra föroreningar från underlaget genom tvätt med alkaliskt rengöringsmedel och/eller genom högtryckstvättning (ångtvätt) i kombination med lämpligt rengöringsmedel. Efterskölj noggrant med rent vatten och låt torka.
Avlägsna rostflagor, glödska, lös rost och lös färg genom skrapning och/eller stålborstning till St 2 (ISO 8501-1: 1988), lätt blästring eller slipning.
Mattera existerande färgskikt som är i god kondition.
Ytan skall vara ren under applicering.

**ANVISNINGAR FÖR
BRUK
SPÄDNING &
APPLICERING**

För garanterad homogenitet skall färgmaterialet omröras innan användning.

Pensel: upp till 10 (vol)%; RUST-OLEUM Thinner 633
Använd penslar med lång naturborst.

Roller: upp till 10 (vol)%; RUST-OLEUM Thinner 633
Använd polyamidrollers med medelludd (perlon 8-12 mm)
Rollerapplicering kan kräva två skikt för att uppnå rekommenderad torrfilmtjocklek.

FUKT- & YTTOLERANT ROSTGRUNDFÄRG, ART. NR 769

SPÄDNING & APPLICERING (forts.)

Luftburen sprutning: 10 - 20 (vol)%; RUST-OLEUM Thinner 641
självttryck- eller övertryckskopp
Munstycke: 1,2 - 1,8 mm Tryck: 2 - 4 bar

Luftlös sprutning: sparsamt vid behov; RUST-OLEUM Thinner 641
Pneumatisk eller elektronisk utrustning
Munstycke: 0,013 - 0,015 tum Tryck: 130 - 200 bar

Rengöring: Använd RUST-OLEUM Thinner 160 eller mineralsprit

APPLICERINGS- VILLKOR

Den omgivande luftens, underlagets och materialets temperatur skall vara mellan 5 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%.
Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över daggpunkten.

OBSERVERA

Maximal torrfilmtjocklek per skikt: 60my torrt, lika med 120my vått.

SÄKERHET

Se Varuinformationsblad samt varningstext på burken.

LAGRINGS- DUGLIGHET/ FÖRVARINGSVILLKOR

5 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.