

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



PEGAKOTE®

Extremt beständig, vattenburen epoxikvalitet



- Applicerbar i mycket tjocka skikt
- Exceptionellt hög slitstyrka
- Motstår oljor och lösningsmedel
- Vattenburen, lågluktande och lättapplicerad
- Slät, lättvättad sidenglansfinish
- Tillgänglig i de flesta kulörer

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRODUKTBESKRIVNING

Pegakote är en vattenburen, 2-komponent epoxibaserad golvfärg.

EGENSKAPER

Tjockbyggnad (0,2 till 3 mm), lättapplicerad med roller, spruta eller med distansraka, hög slitstyrka (materialförlust efter 1000 cykler nötnings-test: 60 mg enligt Taber CS10 med last 1000 g), god kemikaliebeständighet, sidenmatt finish.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Avsedd för användning på betonggolv i utställningshallar, industriella produktionslokaler, verkstadsgolv, parkeringsgarage men även på utsatta väggytor. Endast avsedd för användning inomhus.

TEKNISK DATA

Densitet:	1,45 kg/l
Glansnivå vid 60°:	sidenmatt
Torrhalt (volym):	48-50 %
Torrhalt (vikt):	64-66 %
Blandningsförhållande:	bas 6,2:aktivator 1 (viktdelar)
(Produkten levereras i korrekt uppmätta kvantiteter)	

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Beröringstorr:	9 timmar
Hanteringsbar:	12 timmar
Övermålningsbar:	24 timmar (vid 8-10 °C: 48 timmar)
Fullt uthärdad:	7 dygn
Bruktid blandad produkt:	2 timmar

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm:	100 µm
Våtfilm:	200 µm

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG

300 g/m² per skikt (vid rekommenderad torrfilmtjocklek med roller/luftlös högttrycks-sprutning). 3 kg/m² per mm vid applicering med distansraka.

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

FÖRBEHANDLING

Applicera endast på rena, stabila underlag utan kapillär fuktupptagning eller med kvarvarande obunden fukt (RH max. 97 %) om nygjutna. Smuts och feta föroreningar avlägsnas genom alkalitvätt med Rust-Oleum ND14 och skurmaskin. Efterskölj noggrant, vid behov genom högttryckstvättning med tempererat vatten (min. 20 MPa och 70 °C), våtsug och låt torka. Avlägsna cementhud från nygjutna golv, lös eller nedbruten betong och utjämta eller lösa färgskikt från gamla golv genom diamantslipning eller vacuumblästring till fast underlag. Impregnera porösa och sugande underlag med förtunnad Pegakote (10-20 % vatten) eller Rust-Oleum® 5401 (tinner 160).

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Pegakote består av två komponenter levererade i korrekt uppmätta kvantiteter. Omrör de båda komponenterna var för sig innan sammanblandning. Tillsätt aktivatorn gradvis, under kontinuerlig omrörning, till basmaterialet och blanda omsorgsfullt i 3 minuter med hjälp av långsamtgående maskinblandare till fullständigt homogen produkt.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Lägst 8 °C och max. 80 % relativ luftfuktighet.

Tillse att materialet håller lägst 10 °C innan påbörjad blandning och applicering.

APPLICERING & FÖRTUNNING

Roller

Spädning: första skiktet med 10 % vatten (andra skiktet oförtunnat)
Använd högkvalitativ syntetisk golvroller med medellång lugg, ca 12 mm.

Luftlös högttryckssprutning

Munstycke: 015-017
Tryck: 220 bar
Spädning: första skiktet 5-10 % med vatten, andra skiktet max 5 %

Distansraka (som självnivellerande tjockskiktbeläggning)

Pegakote kan appliceras som självnivellerande tjockskiktbeläggning med upp till 3 mm tjocklek genom att hälla ut det blandade materialet på golvytan och sprida ut det till önskad tjocklek med hjälp av distansraka eller tandad spackel. Bearbeta därefter beläggning med piggröller för att frigöra instängd luft och stimulera den självutjämnande effekten. Denna appliceringsmetod ger förlängd torktid, ca 24 timmar för fottrafik.

RENGÖRING VERKTYG/SPILL

Våt produkt med vatten.

NOTERA

För att erhålla ett enhetligt utseende ska slutskiktet appliceras tillräckligt tjockt (beräkna min. 300-400 g/m²). Säkerställ erforderlig ventilation under applicering t.ex. genom öppna fönster och dörrar. På golvytor med högt slitage rekommenderas neutrala standardkulörer. Om starka kulörer önskas rekommenderas försigling med lämplig klarlack, t.ex. Rust-Oleum® 9200 eller Polycoat 4900.

SÄKERHET

VOC-halt (bruksklar):	10 g/l
VOC-kategori:	A/j
VOC-gräns:	140 g/l
Flampunkt:	ej brännbar
Säkerhetsinformation:	Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

LAGRINGSDUGLIGHET

2 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Datum: 2017-02-22

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:
Induf AB
Box 269
561 23 Huskvarna
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se