

Intact Bright & Intact Solid

Akrylatfärg med exceptionellt god glans- och kulörstabilitet.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Träytor utomhus.
Materialegenskaper	■ Excetionellt god glans- och kulörstabilitet ■ Självrengörande (Intact Bright) ■ 2 skikt räcker
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 (Intact Bright/Intact Solid) Bas 2 (Intact Solid) Bas 3 (Intact Solid) Svart (Intact Solid) Ingår i brytsystem
Glans	25, halvmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Intact Bright och Intact Solid används med fördel på trä- och cementfiberskivor utomhus På omålat trä kan Intact Bright eller Intact Solid i kombination med Intact Primer användas för komplett målning med endast 2 skikt, som når upp till samma skydd och hållighet som ett traditionellt 3 skikts system. Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nya träytor oljas på utsatta ställen, som skarvar, ändträ mm, med Grundolja LF därefter grundas med Intact Primer alt. Fasadgrund LF och till sist målas en till två gånger med Intact Bright/Intact Solid beroende på använd grundfärg. Målade ytor tvättas med fasadvätt, skrapas, bara träytor grundas och därefter målas, beroende på ytornas kondition, en eller två gånger med Intact Bright/Intact Solid.
----------------	--



Förtunning	Vatten
Förbrukning	6-7 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 3 timmar Genomtorr: flera dygn (Torktid vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Vid användning av rulle eller spruta på trä skall efterslätning ske med pensel. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 140-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk informasjon · utgåva: juni 2016

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.capaorl.se.