

Betongimpregnering

Vattenspädbar färglös akrylatdispersion för dammbindning och impregnering av betonggolv inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde
 Materialegenskaper
 Förpackningsstorlekar
 Kulörer
 Förvaring
 Teknisk data
 Notering

Vattenspädbar färglös akrylatdispersion för dammbindning och impregnering av betonggolv i torra utrymmen inomhus.

Betonggolv inomhus

- Hög slittålighet
- Dammbindare

10 liter

Färglös

Frostfritt

Bindemedel: Akrylatdispersion

Provningsresultat från nötningstest enl. SS 13 72 71 enligt protokoll från SP 2003-09-25. De behandlade proverna uppfyller fordringarna för "Mycket höga krav" enligt SS 13 72 41.

Obehandlad platta Behandlad platta 1 Behandlad platta 2

Varv	Nötningsdjup	Varv	Nötningsdjup	Varv	Nötningsdjup
100	0,05 mm	100	0,01 mm	100	0,00 mm
200	0,12 mm	200	0,01 mm	200	0,00 mm
400	0,19 mm	400	0,01 mm	400	0,01 mm
800	0,31 mm	800	0,02 mm	800	0,03 mm
1600	0,55 mm	1600	0,02 mm	1600	0,09 mm

De behandlade plattorna är behandlade två gånger, där första behandlingen späts med 25% vatten.



Användning

Ytförberedelse	Användes på nya eller gamla obehandlade betonggolv.
	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.
	Cementhud avlägsnas maskinellt. Slipdamm avlägsnas med kraftig dammsugare.
	Olja och fett borttages med lämpligt avfettningsmedel. Första behandlingen utförs med Betongimpregnering som späds med 25% vatten. Vätskan arbetas in i betongen med en bred mjuk borste. Det som inte sugits in i betongen avskrapas med en gummiskrapa.
Förtunning	Andra behandling utförs med ett tunt skikt Betongimpregnering som läggs på med gummiskrapa.
Förbrukning	Vatten
	6 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad för två behandlingar på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +5 °C på underlag, material och omgivande luft
Verktyg	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 2 timmar Genomtorr: 2 dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Rengöring av verktyg	Lämpliga verktyg är rulle, mjuk borste och gummiskrapa.
	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: april 2021

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.