

Häftprimer

Grundfärg med mycket god vidhäftningsförmåga på svåra underlag inom- och utomhus.



Produktbeskrivning

	Vattenspädbar akrylatgrund med mycket god vidhäftningsförmåga på många svåra underlag som industrilackade och förzinkade ytor, hårdplast, aluminium (ej eloxerad), koppar m.m. in- och utomhus.
	Godkänd för målning av leksaker enligt SS EN 71-3.
Appliceringsområde	Svåra ytor inom- och utomhus (t ex plast och metall).
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Mycket god vidhäftning
Förpackningsstorlekar	0,75 liter 2,5 liter 10 liter
Kulörer	Vit Bas T Ingår i brytsystem
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/i): 140 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 140 g/l VOC.

Användning

	Avsedd för grundmålning på ytor där det är svårt att få vidhäftning med andra färgtyper. Före målning skall en provyta målas, med och utan slipning, på det aktuella underlaget. Efter tre dagar kontrolleras vidhäftningen.
Ytförberedelse	Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Rostangripna ytor stålborstas maskinellt före målning till noggrannhetsgrad St 2 eller sandblästras till noggrannhetsgrad Sa 2½ och grundas med Caparol Industriprimer. Nedsmutsade ytor tvättas med fasadvätt eller målartvätt. Ytor som utsatts för tvållösning samt oxiderade metallytor tvättas även med kalklösande medel samt slipas vid behov. Övermålning kan ske med Caparols produkter avsedda för täckmålning på järn, plåt och trä.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	8-10 m²/liter



Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +8°C Dammtorr: 1-2 timmar Övermålningsbar med vattenspådbar färg: 12-16 timmar Övermålningsbar med lacknaftalöslig färg: 48 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,013-0,015 inch Spruttryck: 100-130 bar Spädning: Max 5% Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten/Vatten och tvättmedel

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten och tvättmedel.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.