

Intact Primer

Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Ingår som grundfärg i Intact fasadmålningssystem tillsammans med Intact Total och Intact Matt.



Produktbeskrivning

	Extremt fyllig och fuktskyddande vattenspädbar trägrund för träfasader. Målas i system med Intact Matt/Intact Total.
Appliceringsområde	Trä utomhus.
Materialegenskaper	■ Extremt fyllig ■ Vattenbaserad ■ God inträngningsförmåga
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit/Bas 1 Bas 3
Glans	Matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	Intact Primer målas i system med Intact Matt/Intact Total. På omålat trä ger Intact Primer i kombination med Intact Matt/Intact Total ett komplett målningssystem med endast 2 skikt. 1 lager Intact Primer i samma kulör som 1 följande skikt av Intact Matt/Intact Total ger samma skydd och tålighet som ett traditionellt 3 skikts system. Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Utsatta ytor som ändträ, skarvar, mm. behandlas med Grundolja LF före grundning med Intact Primer. Efter grundning behandlas ytan med Intact Matt/Intact Total. Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt och bart trä behandlas med Grundolja LF och Intact Primer. Nytt trä med höga halter av kvist- och kådämnen kan förorsaka missfärgning, för att motverka detta kan man behandla 1 ggr ytterligare med Intact Primer på kvistarna. Särskilt vid målning med ljusa kulörer.
----------------	---



Förtunning	Vatten
Förbrukning	4-5 m ² /liter på sågade ytor 5-6 m ² /liter på hyvlade och släta ytor
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8 °C
Torktid	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 12 timmar eller när ytan är torr Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23 °C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, roller eller spruta. Vid påläggning med spruta skall denna efterstrykas med pensel. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315 Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: april 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.