

Lasyr

Vattenspädbar lasyrfärg för trä utomhus som framhäver träets naturliga ådring.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trä utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effektivt väderskydd ■ Motverkar uttorkning ■ Innehåller UV-skydd
Förpackningsstorlekar	0,9 liter 2,7 liter 9 liter
Kulörer	Färglös. Ingår i brytssystem.
Glans	Halvblank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Alkydemulsion
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>För behandling av nytt ohyvlat eller hyvlat virke på fasader samt som underhåll på tidigare laserade fasader utomhus.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Ändträ oljas med Grundolja LF. Tänk på att ytor som oljats inte har samma uppsugningsförmåga som övrigt trä, vilket innebär att dessa ytor kan få en ljusare ton.</p> <p>Nytt trä strykes två gånger med Lasyr. Ett sätt att undvika för mörk kulör är att blanda den valda kulören 1:1 med Lasyr färglös.</p> <p>Tidigare laserade ytor tvättas med fasadtvätt och löst sittande färg slipas eller borstas med stålborste. Därefter strykes en eller två gånger med Lasyr. Ytor som skall omlaseras utan att ge en mörkare färg strykes med en blandning av en del vald kulör och fyra delar färglös Lasyr.</p> <p>Tänk på att hyvlade ytor har mindre inträngningsförmåga vilket också bidrar till tunnare skikt. Det innebär att den förväntade hållbarheten på dessa ytor är kortare än på finsågade, ohyvlade ytor.</p>
----------------	--



	Obs! Används ej på trallgolv på grund av risk för flagning, på trallgolv rekommenderar vi Terassolja
Förtunning	Vatten
Förbrukning	4-6 m ² /liter på sågade ytor 7-9 m ² /liter på hyvlade och släta ytor
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C
Torktid	Dammtorr: 3 timmar Övermålningsbar: 16 timmar Genomtorr: flera dygn
Verktyg	Påföres med pensel.
Rengöring av verktyg	Verktyg rengörs med tvål och vatten.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring med tvål och vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Vål tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: mars 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.