

# YachtFinish

Fernissa med UV-skydd lämplig för lackning av trädetaljer utomhus.



## Produktbeskrivning

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appliceringsområde    | Trädetaljer utomhus                                                                                              |
| Materialegenskaper    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ UV-beständig</li> <li>■ Slitstark</li> <li>■ God elasticitet</li> </ul> |
| Förpackningsstorlekar | 1 liter                                                                                                          |
| Kulörer               | Färglös                                                                                                          |
| Glans                 | 90, högblank                                                                                                     |
| Förvaring             | Frostfritt                                                                                                       |
| Teknisk data          | Bindemedel: Uretanalkyd                                                                                          |

## Användning

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytförberedelse           | <p>För lackning av trädetaljer på båtar, ytterdörrar, utemöbler, trösklar, fönster mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Nytt trä slipas och strykes med YachtFinish förtunnad med 20% lacknafta, därefter strykes en eller två gånger med oförtunnad YachtFinish beroende på hur utsatt ytan är för väder och vind. Slipa med slippapper 180 eller finare mellan strykningarna.</p> <p>På mycket utsatta ställen oljas först med Grundolja. Olja som inte sugits upp av träet torkas bort och därefter lackas ytan inom 30 minuter.</p> <p>Tidigare lackade ytor tvättas med fasadtvätt och mattslipas med slippapper 180 eller finare. Därefter lackas en eller två gånger med YachtFinish.</p> |
| Förtunning               | Lacknafta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Förbrukning              | 12 m <sup>2</sup> /liter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Applikationsförhållanden | <p>Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.</p> <p>Arbetstemperatur min. +5 °C på underlag, material och omgivande luft</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torktid              | Dammtorr: 4 timmar<br>Övermålningsbar: 16 timmar<br>Genomtorr: flera dygn<br>(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verktyg              | Påföres med pensel eller spruta.<br><br><b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b><br>Munstycke: 0,009-0,013 inch<br>Spruttryck: 150-180 bar<br>Spädning: Nej<br>Förtunning: Lacknafta<br><br><b>Rekommenderade sprutinställningar för lågtrycksspruta:</b><br>Munstycke: 1,2 mm<br>Spruttryck: 2,0-3,5 bar<br>Spädning: 5-15%<br>Förtunning: Lacknafta |
| Rengöring av verktyg | Lacknafta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Råd

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengöring och underhåll | Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.                                                                                                                            |
| Bortskaffande           | Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation. |

## Teknisk informasjon · utgåva: november 2020

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).