



Fortrac® T geonät

Geonät med speciella styrkemässiga egenskaper. Vid effektiv förankring i jorden fås en optimal kraftöverföring.

Fortrac® T geonät tillverkas genom en speciell vävteknik, och beläggs därefter med polymerer. Resultatet blir ett flexibelt och lätt böjbart geonät som är enkelt att hantera och skära till. Fortrac® T geonät har unika egenskaper då det gäller kraftöverföring och är motståndskraftigt mot mekanisk skadegörelse, kemisk påverkan samt UV-påverkan. Egenskaperna är dokumenterade i BBA-certifikat 13/H197.

Teknisk data

Materialegenskaper	35T	55T	65T	80T	110T	150T	200T
Råvara	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester
Beläggning	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer
Vikt EN ISO 9864	180 g/m ²	240 g/m ²	280 g/m ²	320 g/m ²	350 g/m ²	440 g/m ²	530 g/m ²
Max. dragstyrka EN ISO 10319							
Längd	35 kN/m	55 kN/m	65 kN/m	80 kN/m	110 kN/m	150 kN/m	200 kN/m
Tvärs	20 kN/m	20 kN/m	20 kN/m	20 kN/m	20 kN/m	20 kN/m	20 kN/m
Maks. deformation EN ISO 10319	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%	≤10%
Karakteristisk draghållfasthet vid 120 års belastning							
Längd	23,0 kN/m	36,2 kN/m	42,8 kN/m	52,6 kN/m	72,4 kN/m	98,7 kN/m	131,6 kN/m
Tvärs	13,1 kN/m	13,1 kN/m	13,1 kN/m	13,1 kN/m	13,1 kN/m	13,1 kN/m	13,1 kN/m
Maskstorlek	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm	25 x 25 mm

Dimensioner	35T	55T	65T	80T	110T	150T	200T
Rullbredd	5,0 m*	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m	5,0 m
Rulllängd	200 m*	200 m	200 m	200 m	200 m	200 m	200 m
Rulldiameter (ca.)	0,36 m	0,37 m	0,38 m	0,42 m	0,43 m	0,47 m	0,52 m
Rullvolym (ca.)	0,65 m ³	0,69 m ³	0,73 m ³	0,88 m ³	0,93 m ³	1,11 m ³	1,36 m ³
Rullvikt (ca.)	190 kg	250 kg	290 kg	330 kg	360 kg	450 kg	540 kg
Emballage	Svart folie med ID	Svart folie med ID	Svart folie med ID	Svart folie med ID	Svart folie med ID	Svart folie med ID	Svart folie med ID

Ovanstående information/teknisk data är baserad på producentens nuvarande värden. Vi förbehåller oss för ändringar. Informationen omfattas i övrigt av bq Byggros abs´s gällande sälj- och leveransbestämmelser.