

En produkt, tre användningsområden!

Ultrascape Paving Guard är ett flytande medel fritt från lösningsmedel som fungerar som sandstabilisator och ytförseglare och förhindrar tuggummi från att häfta fast. Den är lämplig för användning på de flesta typer av vägbeläggning och i de flesta kommersiella miljöer, inklusive stadskärnor, torg, bilfria gångområden, uppfarter och bilparkeringar.

Produkten är en hybrid av akryl och polyuretan och ger som sådan både en användarvänlig anbringning och en extremt robust och tålig finish som man normalt endast uppnår med produkter som stabiliserats med lösningsmedel.

Ultrascape Paving Guard ger en estetiskt tilltalande finish med begränsad glans till behandlade områden och erbjuder en finish som är mindre påträngande än konventionella medel stabiliserade med lösningsmedel.

1. Sandstabilisering

När det används på flexibelt konstruerade områdens beläggning (sand för bädd och fogar), binder Ultrascape Paving Guard partiklarna i fogarnas sand till varandra och förhindrar att de "tvättas bort" vid rengöring, samtidigt som man bibehåller den nödvändiga graden av flexibilitet som krävs för en sådan konstruktion.

2. Ytförsegling

När Ultrascape Paving Guard anbringas på beläggningar som ytförsegling bildas en skyddande barriär mot många ämnen som fläckar (oljor, fetter, livsmedel etc.) och minskar effekterna av sådana fläckar samtidigt som följande rengöring av behandlade områden underlättas.

3. Motverkar tuggummis vidhäftning

Ultrascape Paving Guard motverkar tuggummis förmåga att fästa vid ytbeläggningen. Produkten hindrar inte helt tuggummi från att fastna, då det i allmänhet inte är önskvärt eftersom det då ökar risken att det dras med in i affärer och andra inomhusmiljöer. Avsikten är att det skall underlätta borttagning vid normal rengöring.

Preparering av yta

Ultrascape Paving Guard anbringas idealiskt på nyanlagd ytbeläggning; det kan dock användas på befintliga områdens beläggning när de blivit lämpligen preparerade. Ytan skall under alla förhållanden vara ren, torr och fri från lös smuts, grus, slam och andra avnöttningsprodukter.

När Ultrascape Paving Guard skall användas till sandstabilisering (på flexibelt konstruerad beläggning), bör en grundlig rengöring av beläggningen göras och minst 30 mm fogsand tas bort. Ultrascape Paving Guard blir inte effektiv om den anbringas på "gammal" fogsand. De rengjorda fogarna skall lämnas "öppna" tills de är helt torra (normalt 12 timmar vid 20 °C).

Anbringning

Anbringning bör endast genomföras när prognosen är torrt väder. När väl fogarna i beläggningen är helt torra bör költorkad sand borstas ner i fogarna, i enlighet med beläggningstillverkarnas rekommendationer, och all överflödig sand borstas bort från beläggningens yta. Anbringningen av Ultrascape Paving Guard bör sättas igång omedelbart så snart som sandningen är fullbordad.

Ultrascape Paving Guard kan anbringas med hjälp av en vattenkanna med ett fint stirlmunstycke, en "ryggsäcksspruta" eller liknande. När produkten används enbart för ytskydd (dvs inte för att binda sand) kan den anbringas med hjälp av roller och tråg.

Anbringa frikostigt på beläggningen som skall behandlas, låt omkring 10-15 sekunder förflyta så att produkten har tid att tränga in i fogarna på beläggningen innan överskottet tas bort med en hjälp av en gummiskrapa, byggsvamp eller liknande. Var försiktig så att inte sand i behandlade fogar störs. När produkten används enbart för ytbehandling (dvs. inte för att binda sand) finns det inget behov av att låta produkten sugas upp i fogarna utan överskottet kan tas bort i takt med att området behandlas.



Egenskaper och fördelar:

- Stabiliserar sand i fogar
- Skyddar mot fläckar
- Fri från lösningsmedel
- Akrylbaserad PU-hybrid
- Begränsar tuggummis vidhäftning
- Underlättar rengöring
- Icke brandfarligt

Paving Guard

Sandstabilisator, ytförseglare och hämmande för gummis vidhäftning

CHSB
1231 Yq4
L64:D1231
Uniclass
F3
EPIC



Om man behöver anbringa en andra strykning bör man vänta minst 2 timmar men inte mer än 24 timmar efter att den första strykningen har genomförts.

Vulkanisering

Ultrascape Paving Guard blir torr så att den kan beröras på ca 2 timmar, hårdnat torr på ca 5 timmar och klar för användning på ca 24 timmar (tiderna korrekta när omgivningens förhållanden är 20 °C och 60 % relativ fuktighet).

Gångtrafik bör inte tillåtas på behandlade områden under minst 5 timmar efter den sista strykningen har gjorts. Fordonstrafik bör inte tillåtas på behandlade områden under minst 24 timmar.

Att tänka på

Ultrascape Paving Guard bör inte anbringas vid temperaturer under 5 °C eller när dagg kan uppstå.

Torktider påverkas av omgivande temperatur och yt-temperatur.

Beläggning och fogar i beläggning som skall behandlas måste vara helt torra och fria från smuts, fett, löst skräp, grus, slam och andra avnötningsprodukter.

Anbringa bara Ultrascape Paving Guard när väderprognosen är lämplig för att låta installation och vulkanisering äga rum.

Noter

Ultrascape Paving Guard kan påverka utseendet på beläggningen och andra behandlade områden. Förändringar i färg och utseende kommer sannolikt att noteras bort när de utsätts för normal användning.

Produkten är lämplig att användas på de flesta typer av beläggningar, inklusive: sandsten, granit, betong och lera men inte på vissa material.

Det är viktigt att man utför ett diskret test och låter det få utsättas för väder och vind, så man säkerställer att produkten passar för beläggningen och dess estetik innan man använder den i stor skala.

Hälsa & säkerhet

Även om Ultrascape Paving Guard inte klassas som riskfyllt när det används som avsett, rekommenderar vi att följande skyddsutrustning används; gummihandskar, skyddskläder och skyddsglasögon för att skydda ögon och exponerad hud från stänk under användning.

Produktdetaljer

Lagring Produkten skall förvaras i temperatur som överstiger 5 °C men ej 30 °C. Skydda mot frost.

Hållbarhet 12 månader i ursprungliga oöppnade förpackningar om lagrat under ovan angivna förhållanden.



Täckning

Ultrascape Paving Guard kan användas till både ytbehandling respektive sandstabilisering, vilket ger betydligt olika täckningsgrad. När produkten används som sandstabilisator inverkar fogarnas storlek och frekvens på hur mycket man behöver använda av produkten.

En enkel tabell nedan illustrerar de vanligaste användningarna:

Produktens användning	Typisk täckning (upp till)*
Sandstabilisering	2m ² /liter
Ytförsegling	6m ² /liter
Motverkar tuggummis vidhäftning	6m ² /liter

*Ovanstående värden är avsedda endast som en vägledande uppskattning och påverkas av saker som: anbringningsmetod, storlek på beläggningsenheter (t.ex. gatsten), den behandlade ytans porositet etc.

Kontakta oss

Pekuma AB, Gläntan Skällandsö, 341 55 VITTARYD

Tel: 0370-47 200 • Fax: 0370-47 201 • Email: peter@pekuma.se • Hemsida: www.pekuma.se

Ultrascape-produkter har garanti för defekt material och tillverkning, och om varan inte överensstämmer med vårt reklamaterial byts den ut eller återbetalas. Då vi varken har direkt eller kontinuerlig kontroll över var eller hur våra produkter används kan vi emellertid inte acceptera ansvarskyldighet som uppkommer från att produkten anbringas eller används. Alla produkter säljs i enlighet med våra försäljningsvillkor, som man kan erhålla vid förfrågan.

An **INSTARMAC** Brand

Vers2.05.2013 Information correct at time of print.

