

DALAPRO[®]

LIGHTNING ROBUST

Färdigblandat sprutspackel för ytor med extra höga krav på hårdhet och skrapptålighet.



Färdigblandat grått sprutspackel för gipsskivor, betong, puts och tidigare målade ytor.

Utvecklad för ytor där en mer slittålig yta efterfrågas.

Ger en överlägsen hårdhet och skrapptålighet.

Godkänd för iläggning av pappersremsa.

Limmande effekt gör att pappersremsa och hörnlist armeras på bästa sätt.

DALAPRO® LIGHTNING ROBUST

Färdigblandat sprutspackel för ytor med extra höga krav på hårdhet och skrapstålighet.

PRODUKTINFORMATION

Dalapro Lightning Robust är ett grått färdigblandat sprutspackel specifikt utvecklad för bredspackling där en mer slittålig yta efterfrågas t.ex. på skolor, sjukhus, i korridorer och trapphus. Passar alla normalt förekommande underlag på vägg- och takytor inomhus. Tack vare spacklets hårdhet minimeras risken för skador på ytan. Produkten är även godkänd för limning av hörnlist och skarvspackling med pappersremsa.

ANVÄNDNING

Lämpligt för iläggning av pappersremsa enligt kraven i AMA Hus 18. Kombinerat med CertainTeed Marco Joint Tape-spackelremsa är produkten godkänd att använda vid skarvspackling av gipsskivor. Uppfyller kraven för CE-märkning enligt EN 13963. Tillverkat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vid behandling av gipsskivor: följ YBG:s föreskrifter på ybg.nu.

ARBETSGÅNG

Spackla med hjälp av spruta på rengjorda, torra och väl bundna ytor. Temperatur: lägst +10 °C. När den spacklade ytan torkat, slipas den av. Använd slippapper med kornstorlek 120–150. Ögon- och andningsskydd rekommenderas vid slipning. Damma av innan nästa behandling. Spacklade ytor ska förlimmas innan tapetsering.

TORKTID

Torktiden är beroende av bland annat underlag, skikt-tjocklek, temperatur och luftfuktighet.

MATERIALÅTGÅNG

Bredspackling vid 1 mm skikt-tjocklek:
cirka 1 liter/kvadratmeter.
Skarvspackling på gipsskivor: cirka 0,3 liter/meter.
Limning av hörnlist cirka 0,2 liter/meter

RENGÖRING OCH AVFALL

Ta bort så mycket spackel som möjligt från verktygen innan de rengörs med vatten. Spackelrester ska inte hällas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinning.

LAGRING

Spackel är en datummärkt färskvara. Obruten förpackning kan lagras mörkt och frostfritt i max 12 månader. Öppnad burk ska förslutas väl. Mer information finns på dalapro.se

TEKNISK DATA

Bindemedel: Latex-sampolymer

Lösningsmedel: Vatten

Fyllnadsmedel: Lättfyllnadsmedel och vit dolomit

Kornstorlek: Max 0,2 mm

pH: Cirka 9

Kulör: Grått

Brandfarlighet: Spider eller underhåller inte eld

Förpackning: Plastsäck 15 liter



Produktdatabladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Uppgifterna lämnas inte som garanti för att produkten har bestämda egenskaper eller är lämpligt för ett speciellt användningsområde. Dessa värden gäller under normala omständigheter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren själv är ansvarig för att senaste upplagan av detta datablad används. Kontroll kan göras på www.dalapro.se. Senast ändrad 2021-09-29