



## Hårdvaxolja 2K Pure 6125

### STEG-FÖR-STEG INSTRUKTION

#### För professionell ytbehandling av golv inomhus

Osmo Hårdvaxolja 2K Pure är en högkvalitativ, lösningsmedels- och vattenfri hårdvaxolja för professionellt bruk. Idealisk för användning på ytor i offentlig miljö, för alla typer av parkett- och trägolv.

#### Lösningsmedels- och vattenfri

Torkar snabbt, yttorr efter cirka 4 timmar

Hög täckningsgrad

Mycket slitstark

Används med fördel för ytbehandling av mörkare träslag som exempelvis rökt ek

#### Åtgång

1 liter räcker till 30-40 m<sup>2</sup> vid 2 appliceringar

#### Torktid

Ca. 4 timmar (gångtorr), ca. 24 timmar (fullt genomhärdad och motståndskraftig) i normala klimatförhållanden, 20°C och Rf 50%. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.

#### Förpackning

0,9 liter (Hårdvaxolja 2K Pure) och 0,1 liter (härdare)

#### Verktyg

Osmo Stålspackel, maskin med grön och vit rondell.



Osmo Stålspackel



Golvmaskin



Welin Rondeller

### 1. Förberedelser

Ytan måste vara ren och torr (max. 20 % fuktighetskvot). Ytan slipas **alltid** ordentligt före behandling. Som avslutande papper rekommenderas normalt korn 100-120 (beroende på träslag). Använd alltid skyddsmask vid slipning. Dammtorka/dammsug ytan fri från slipdamm innan behandling påbörjas. Mindre repor och hål kan repareras med Osmo Träspackel. Vid förekomst av springor bör spackel alltid användas.

Observera att det slutliga resultatet och åtgång av produkt alltid påverkas av träets naturliga kulör, ålder och slipning. Gör alltid en provbehandling på en mindre yta, för att säkerställa ytstruktur, torktid, utseende etc. det vill säga att önskat resultat kan uppnås, innan hela ytan behandlas.

### 2. Applicering

Läs säkerhetsinstruktioner för produkten noga innan arbetet påbörjas. Osmo Hårdvaxolja 2K Pure är **inte** färdig att använda. Tillsätt härdaren precis innan användande, burken ska tömmas helt. Var noga med att blanda de två komponenterna väl. OBS! Den färdigblandade produktens "öppentid" är 4-6 timmar (den färdigblandade produktens "öppentid" är detsamma som den tid man kan arbeta effektivt med produkten efter det att härdaren har tillsatts). Rör om noga innan användning.

**OBS! Hårdvaxoljan fungerar endast i kombination med hårdaren. Den blandade slutprodukten (hårdvaxolja+hårdare) kan inte återanvändas eller lagras.**

### **Ofärgad grundbehandling (2 appliceringar)**

- Applicera Osmo Hårdvaxolja 2K Pure tunt och jämnt i fiberriktning med Osmo Stålspackel. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus. Arbeta inte med för stora ytor åt gången.
- Vänta cirka 30-60 minuter till dess att Hårdvaxolja har trängt ner i träet.
- Arbeta in/utjämna hela ytan med maskin och grön rondell.
- Direkt efter ovanstående, upprepa punkt a. - c. Avsluta med att utjämna hela ytan med maskin och vit rondell. Vid eventuellt överskott byt till en ren rondell för att ta bort detta.
- Låt torka ca. 4 timmar (gångtorr), ca. 24 timmar (fullt genomhärdad och motståndskraftig).

### **Ofärgad slutbehandling av infärgad yta (1 applicering)**

- Applicera Osmo Hårdvaxolja 2K Pure tunt och jämnt i fiberriktning med Osmo Stålspackel. Var noga med att inte lämna något överskott. Undvik att göra arbetet i direkt solljus. Arbeta inte med för stora ytor åt gången.
- Arbeta in/utjämna hela ytan direkt med maskin och grön rondell. Vid eventuellt överskott byt till en ren rondell för att ta bort detta.
- Låt torka ca. 4 timmar (gångtorr), ca. 24 timmar (fullt genomhärdad och motståndskraftig).

Efter slutförd behandling på golv visa alltid varsamhet med vatten och täckande papp, möbler och mattor de första 14 dagarna. Använd möbeltassar.

**OBS! Innehåller oxiderande oljor vilka kan orsaka självantändning av organiskt material. Lägg därför trasor och andra textilier som varit i kontakt med produkten i vatten – omgående efter avslutad användning.**

## **3. Rengöring av verktyg**

Verktyg rengörs med Osmo 8000 Penselrengöring.

## **Städning**

Ytor behandlade med Osmo 6125 Hårdvaxolja 2K Pure är enkla att städa. Lös smuts sopas/dammsugs bort. Fukttorkning görs enkelt med Osmo 8016 Rengöringsmedel, tillsatt bara ljummet vatten, använd lätt fuktad trasa.

## **Underhåll**

Uppfräschning/underhåll av ytan görs vid behov med Osmo 3029 Underhållsvax enligt instruktion på förpackningen.

Är huvuddelen av en yta så kraftigt nedsliten att underhåll med Osmo 3029 Underhållsvax inte längre räcker, rengör ytan **mycket noga** för att säkra att all smuts och eventuell underhållsvax är borta. Applicera ett nytt tunt lager Osmo 6125 Hårdvaxolja 2K Pure.

## **Besvärliga fläckar**

Besvärliga fläckar ex. skoränder avlägsnas enkelt med Osmo 3029 Underhållsvax.

Burken skakas och medlet läggs på en duk alt. vit skurnylon. Fläcken gnuggas med duken/skurnylen och den upplösta smutsen torkas bort.

## **Skador och repor**

Skador eller repor som inte går bort genom användning av Osmo 3029 Underhållsvax kräver punktrensning. Rengör noga med Osmo 8016 Rengöringsmedel, vid behov slipa med finare sandpapper korn 150.

Återbehandla därefter den skadade ytan med Osmo Hårdvaxolja av den typ som användes vid grundbehandlingen. Lägg endast på en gång i ett tunt lager. När den skadade ytan är torr, gör ett underhåll över hela ytan.

**Importör:**  
Welin & Co

